FINN_NAUTICA Puuveneöljy

Väritön öljy veneen paljaan puun ja puuosien kyllästykseen. Valitse puulajille sopiva versio.

Sopiva käyttökohde

Mänty-, tiikki- ja mahonkipinnoille puulajin mukaan valitulla versiolla.

Työjärjestys

1. Valitse puulajille sopiva versio. Kaikki versiot ovat värittömiä.
2. Poista imeytymistä estävä vanha pinnoite. Puhdista ja hio puu, poista pöly ja rasva. Anna puhdistusaineen haihtua. Puun kosteuden on oltava enintään 17 %.
3. Käsittele kuivaa puuta vähintään +5 °C:ssa, ilman suhteellisen kosteuden ollessa alle 70 %.
4. Kyllästä siveltimellä: lisää öljyä edellisen imeydyttyä niin kauan kuin puu ottaa sitä vastaan. Älä päästä pintaa kuivumaan sivelyjen välissä. Varaa työhön riittävästi öljyä ja aikaa.
5. Odota ennen lakkausta noin viikko ja varmista lakkavalmistajan ohjeesta, että alusta on riittävän kuiva ja käsittely yhteensopiva.

Huomioi ennen työtä

Kyllästysmenekki voi olla huomattavasti suurempi kuin tavallisen pintakäsittelyn 8-12 m²/l. Öljyiset liinat voivat syttyä itsestään. Älä jätä niitä myttyyn.

Määrän arviointi

Kaupan pintakäsittelyarvio: 10 m²/l yhdellä kerroksella. Käytännön menekki voi olla suurempi. Yksi kerros ei välttämättä riitä uuden pinnan koko käsittelyyn.

FINN_NAUTICA Puuveneöljy

Tarkemmat työvaiheet ja tärkeät rajaukset

Käyttökohde: veneen paljaan puun ja puuosien kyllästys. Valitse mänty-, tiikki- tai mahonkiversio puulajin mukaan.

Väri ja pinta: kaikki versiot ovat värittömiä. Pinta on himmeä; pintaan jäänyt imeytymätön öljy voi kiiltää.

Riittoisuus: noin 8-12 m²/l tavallisessa pintakäsittelyssä. Kyllästettäessä menekki voi olla huomattavasti suurempi. Laskurin 10 m²/l on kaupan pintakäsittelyarvio.

Kuivuminen: lakkaus tai maalaus noin viikon kuluttua; käyttöönottokovuus noin kahdessa viikossa. Olosuhteet ja imeytynyt öljymäärä vaikuttavat. Varmista jatkokäsittelyn sopivuus lakkavalmistajan ohjeesta.

Ohenne ja työvälineiden puhdistus: pineenitärpätti.

Työvälineet: sivellin, tela tai ruisku; käytä työmenetelmän mukaisia suojaimia.

Turvallisuus: käytä suojakäsineitä. Tuote voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion ja on myrkyllistä vesieliöille. Älä päästä ympäristöön. Lue pakkauksen täydet käyttö- ja turvallisuusohjeet.

Kyllästys vai pintakäsittely?

Pintakäsittelyssä arvioidaan yhden käsittelykerroksen määrää. Kyllästyksessä puuhun imeytetään öljyä toistuvasti. Siksi pintakäsittelyn pinta-ala-arvio ei kerro koko kyllästystyön öljymäärää. Kokeile imeytymistä rajatulla alueella ja varaa öljyä koko suunniteltuun työvaiheeseen.

Kuivuminen ja jatkolakkaus

Noin viikon odotusaika on tuotetiedoissa ilmoitettu ohjearvo. Varmista pinnan kuivuminen ja valitun lakan käyttöohje ennen lakkausta. Tuotetietojen keskeneräistä pölykuivuusarvoa ei käytetä tässä ohjeessa.

Tuote ja tarkat valmistajaohjeet

Avaa tuotteen sivu Venemaalit.fi:ssä

Avaa valmistajan tai toimittajan tuotekohtainen ohje

Tämä ohje auttaa työn suunnittelussa. Pakkauksen käyttö- ja turvallisuusohjeita sekä eräkohtaista valmistajan tuoteselostetta on noudatettava. Tarkista ajantasaiset ajat ja olosuhderajat ennen työtä.