Hempel Silic One Infinity 2,4L

Hempel Infinity on vesipohjainen huoltopinnoite hyväkuntoisen Silic One -pinnan uudistamiseen. Se auttaa jatkamaan ehjän silikonipinnoitteen käyttöä seuraavan kauden.

Sopiva käyttökohde

Vain hyväkuntoisen Silic Onen tai Hempasil Pron päälle. Ei paljaalle pohjalle eikä tavallisen antifoulingin päälle.

Työjärjestys

1. Pese pinta ja poista lika, rasva sekä kasvusto. Korjaa vaurioitunut silikonipinnoite ennen käsittelyä.

2. Sekoita Infinity ja levitä sitä runsaasti siveltimellä tai telalla koko käsiteltävälle alueelle.

3. Anna vaikuttaa vähintään 24 tuntia, alle 10 °C:ssa 48 tuntia. Huuhtele lopuksi letkulla ja makealla vedellä.

Huomioi ennen työtä

Nykyisen tuoteselosteen teoreettinen riittoisuus on 8,9 m²/l: 2,4 l riittää laskennallisesti noin 21 m²:lle. Työvara pienentää käytännön riittoisuutta. Tarkista korjausten odotusajat ja vesillelaskuaika valmistajan ohjeesta.

Määrän arviointi

Laskurissa käytettävä riittoisuus: 8,9 m²/l yhdellä kerroksella. Käytännön menekki voi olla suurempi. Yksi kerros ei välttämättä riitä uuden pinnan koko käsittelyyn.

Hempel Silic One Infinity 2,4L

Tarkemmat työvaiheet ja tärkeät rajaukset

Suunnittele koko järjestelmä ensin

Vain hyväkuntoisen Silic Onen tai Hempasil Pron päälle. Ei paljaalle pohjalle eikä tavallisen antifoulingin päälle.

Kirjaa ennen aloitusta alusta, vanha pinnoite, seuraava maali, työskentelylämpötila sekä kunkin kerroksen sallittu päällemaalausaika. Tarkista nämä alta linkitetystä tuotekohtaisesta ohjeesta. Eri tuotteiden kuivumisajat eivät ole keskenään vaihtokelpoisia.

Tee työ vaiheittain

Pese pinta ja poista lika, rasva sekä kasvusto. Korjaa vaurioitunut silikonipinnoite ennen käsittelyä.

Sekoita Infinity ja levitä sitä runsaasti siveltimellä tai telalla koko käsiteltävälle alueelle.

Anna vaikuttaa vähintään 24 tuntia, alle 10 °C:ssa 48 tuntia. Huuhtele lopuksi letkulla ja makealla vedellä.

Tarkista ennen seuraavaa kerrosta

Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva, edellinen kerros on valmistajan edellyttämässä tilassa ja enimmäisodotusaika ei ole ylittynyt. Jos aikaikkuna ylittyy, tarkista tarvittava uusintakäsittely valmistajan ohjeesta ennen jatkamista.

Tuote ja tarkat valmistajaohjeet

Avaa tuotteen sivu Venemaalit.fi:ssä

Avaa valmistajan tai toimittajan tuotekohtainen ohje

Tämä ohje auttaa työn suunnittelussa. Pakkauksen käyttö- ja turvallisuusohjeita sekä eräkohtaista valmistajan tuoteselostetta on noudatettava. Tarkista ajantasaiset ajat ja olosuhderajat ennen työtä.