Brava Rylard Öljypetsi

Brava Rylard Öljypetsi sävyttää ja käsittelee imeviä puupintoja sisällä ja ulkona. Sitä voidaan käyttää omana käsittelynään tai Rylard-lakan pohjustuksena käyttökohteen mukaan. Puulaji ja vanha käsittely vaikuttavat sävyyn, joten tee koesively samalle puulle. Ohenteeksi valitaan mineraalitärpätti; älä kopioi muun Rylard-tuotteen annostusta.

1. Puhdista ja hio

Puhdas, kuiva ja imevä puu. Poista sulkeva vanha käsittely ja hiontapöly.

2. Kokeile sävy

Sekoita ja tee koesively samalle puulajille. Arvioi myös valitun lakan vaikutus sävyyn.

3. Levitä

Sivellin, lyhytnukkainen tela tai sallittu ruisku. Ohennus mineraalitärpätillä vain oman pakkauksen määrän mukaan.

venemaalit.fi

Brava Rylard Öljypetsi - työn jatko

4. Kuivata ja toista tarvittaessa

Toimittajan viite noin +20 °C, RH alle 80 %. Uusi käsittely aikaisintaan 12 h ja vasta edellisen kuivuttua.

5. Viimeistele ja huolla

Valitse sopiva Rylard-lakka käyttökohteen mukaan. Puhdista työkalut ja käsittele jäte pakkauksen ohjeen mukaan. Öljyiset liinat voivat syttyä itsestään. Älä kasaa niitä myttyyn; käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Huolehdi ilmanvaihdosta myös kuivumisen aikana.

Tekniset tiedot

Käyttö	Imevät puupinnat sisällä ja ulkona
Riittoisuus	Toimittajan ilmoitus noin 15-20 m²/l
Ohenne	Mineraalitärpätti / lakkabensiini
Uusinta tarvittaessa	Aikaisintaan 12 h
Viiteolot	Noin +20 °C, RH alle 80 %

Tavalliset virheet ja huolto

Älä petsaa vanhan sulkevan lakkakalvon päälle tai päättele lakkausvalmiutta pelkästä kellonajasta.

Lähde ja neuvonta

Toimittajan tuotekohtainen ohje - REST-BRAVA-RYLARD-OLJYPETSI

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi