Brava Rylard V.G.63 Venelakka

Brava Rylard V.G.63 on pellava- ja tungöljypohjainen venelakka joustavaa puupintaa varten. Se sopii veneen vesilinjan yläpuolisiin puuosiin ja muihin sään rasittamiin kohteisiin. Valitse myytävän variantin kiiltoaste ja tee koepala. Puhdas alusta, useat ohuet kerrokset ja riittävä kuivuminen muodostavat lakkasuojan.

1. Valmistele

Puhdista ja hio. Poista heikko vanha lakka; testaa ehjän vanhan pinnoitteen yhteensopivuus.

2. Pohjusta uusi puu

Valitse valmistajan Rylard-järjestelmän mukainen kyllästys tai pohjustus. Anna kuivua sen ohjeen mukaan.

3. Sekoita ja ohenna tarvittaessa

Sekoita tasaiseksi. Käytä mineraalitärpättiä vain kyseisen tuotteen ja työvaiheen ohjeella, ei 2K-lakan sekoitusohjeella.

venemaalit.fi

Brava Rylard V.G.63 Venelakka - työn jatko

4. Rakenna lakkapinta

Useita ohuita kerroksia. Valmistajan uuden puun yleisessä järjestelmässä vähintään 5-6 kerrosta, viimeiset kaksi ohentamatta. Pidä tuotekohtaiset kuivumisvälit.

5. Viimeistele ja koveta

Hio tarvittaessa kevyesti kerrosten välissä ja poista pöly. Anna kovettua ennen käyttöä. Huolehdi ilmanvaihdosta ja pakkauksen mukaisesta suojauksesta.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Öljypohjainen joustava venelakka
Sideainepohja	Tung- ja pellavaöljy
Kiilto	Myytävän variantin mukaan
Käyttö	Puu vesilinjan yläpuolella
Ohennin	Mineraalitärpätti tuotekohtaisella annostuksella

Tavalliset virheet ja huolto

Älä oleta eri Rylard-lakkojen kerrosvälejä tai koostumuksia samoiksi. Joustava lakka ei korjaa rakenteellista vauriota.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste / järjestelmäohje (PDF) - REST-BRAVA-RYLARD-V-G-63-VENELAKKA

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi