Brava Rylard V.G.64 Öljylakka 0,75L

Brava Rylard V.G.64 on joustava yksikomponenttinen venelakka puupinnoille. Se tekee kiiltävän, puunsyyt näkyviin jättävän pinnan ja sopii veneen vesilinjan yläpuolisiin puuosiin. Käytä valmistajan lakkajärjestelmän mukaista pohjustusta sekä useita ohuita lakkakerroksia. Varmista juuri V.G.64:n kuivumis- ja ohennusohje ennen työn aloittamista.

1. Valmistele

Puhdista ja hio. Poista heikko vanha lakka; testaa ehjän vanhan pinnoitteen yhteensopivuus.

2. Pohjusta uusi puu

Valitse valmistajan Rylard-järjestelmän mukainen kyllästys tai pohjustus. Anna kuivua sen ohjeen mukaan.

3. Sekoita ja ohenna tarvittaessa

Sekoita tasaiseksi. Käytä mineraalitärpättiä vain kyseisen tuotteen ja työvaiheen ohjeella, ei 2K-lakan sekoitusohjeella.

venemaalit.fi

Brava Rylard V.G.64 Öljylakka 0,75L - työn jatko

4. Rakenna lakkapinta

Useita ohuita kerroksia. Valmistajan uuden puun yleisessä järjestelmässä vähintään 5-6 kerrosta, viimeiset kaksi ohentamatta. Pidä tuotekohtaiset kuivumisvälit.

5. Viimeistele ja koveta

Hio tarvittaessa kevyesti kerrosten välissä ja poista pöly. Anna kovettua ennen käyttöä. Huolehdi ilmanvaihdosta ja pakkauksen mukaisesta suojauksesta.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Joustava 1K-öljyhartsilakka
Pinta	Kiiltävä, kuultava
Käyttö	Veneen puuosat vesilinjan yläpuolella
Ohennin	Mineraalitärpätti
Kerrosväli	Oman V.G.64-pakkauksen mukaan

Tavalliset virheet ja huolto

Älä oleta eri Rylard-lakkojen kerrosvälejä tai koostumuksia samoiksi. Joustava lakka ei korjaa rakenteellista vauriota.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste / järjestelmäohje (PDF) - REST-BRAVA-RYLARD-V-G-64-OLJYLAKKA-0-75L

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi