EoC Ikkunamaali

EoC Ikkunamaali eli Fönsterfärg on puolikiiltävä alkydiöljymaali ulkopuolisille puuikkunoille, karmeille ja listoille. Sitä voidaan käyttää myös muille valmistajan sallimille säärasitetuille puupinnoille. Pohjusta uusi tai paljaaksi puhdistettu puu, maalaa sen jälkeen kaksi ohutta ohentamatonta kerrosta. Älä sekoita tuotetta EoC:n pellavaöljymaaliin.

1. Valmistele

Poista irtoava maali, pese ja huuhtele. Anna kuivua; puun kosteus enintään 16 %.

2. Sekoita ja valitse olot

Sekoita pohjaa myöten. Yli +10 °C:n vuorokausilämpötila viiteaikojen saavuttamiseksi; ei sadetta tai voimakasta kastetta.

3. Pohjusta

Uusi/paljas puu noin 10-15 % vähäaromaattisella mineraalitärpätillä ohennetulla maalilla tai soveltuvalla öljypohjamaalilla. Ei ulko-oksalakkaa.

venemaalit.fi

EoC Ikkunamaali - työn jatko

4. Tee kaksi ohutta pintakerrosta

Väli- ja pintamaali ohentamatta, pyöreällä tai ovaalilla siveltimellä. Pohjustuksen kuivuminen noin 6-12 h, ohentamattoman kerroksen 12-24 h säästä ja paksuudesta riippuen.

5. Kuivata ja huolla

Älä sulje ikkunoita tai kuormita märkää maalipintaa. Noudata pakkaus- ja SDS-ohjeita; öljyiset liinat käsitellään paloturvallisesti.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Ulkokäytön alkydiöljymaali
Kiilto	Puolikiiltävä
Paljaan puun pohjustus	10-15 % ohennettu maali tai sopiva öljypohjamaali
Pintakerrokset	2 ohentamatonta kerrosta
Puun kosteus	Enintään 16 %
Kuivuminen	Pohja 6-12 h, pinta 12-24 h olosuhteiden mukaan

Tavalliset virheet ja huolto

Älä käytä pellavaöljymaalin 20-40 % pohjaohennusta tähän eri maaliin. Älä maalaa paksua kerrosta tai märkää puuta.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste / järjestelmäohje (PDF) - REST-EOC-IKKUNAMAALI

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi