Epifanes Easy-Flow 1L

Helpota yhteensopivan yksikomponenttisen maalin tai lakan levittymistä. Epifanes Easy-Flow on kuivuva öljylisäaine, joka parantaa juoksevuutta ja imeytymistä valmistajan määrittelemissä käyttökohteissa. Se ei ole yleisohenne eikä itsenäinen pintalakka. Älä käytä Multi Marine Primerissa; vaaleiden sävyjen pienempi annostus tarkistetaan erikseen.

1. Tarkista yhteensopivuus

Käytä vain valmistajan sallimassa 1K-alkydi- tai puoliksisynteettisessä tuotteessa. Ei Multi Marine Primeriin.

2. Mittaa lisäys

Yhteensopiviin tuotteisiin enintään 10 %; vaaleisiin sävyihin enintään 2 % värimuutoksen välttämiseksi. Älä lisää varmuuden vuoksi.

3. Sekoita ja levitä

Sekoita pinnoite ja lisäaine tasaiseksi. Noudata maalin omaa levitys-, kalvo- ja kerrosväliä. Easy-Flow’ta ei ohenneta.

venemaalit.fi

Epifanes Easy-Flow 1L - työn jatko

4. Erota imeytyskäsittely

Paljaan puun tai teräksen imeytys tehdään vain valitun järjestelmän mukaan puhtaalle kuivalle alustalle. +20 °C:ssa jatkokäsittely noin 12-24 h imeytymisestä riippuen.

5. Jatka suojaavaan pinnoitteeseen

Hieman tahmea imeytyspinta ei ole lopullinen pintakäsittely. Tee yhteensopiva jatkopohjustus/maalaus ja käsittele öljyiset liinat sekä jäämät turvallisuusohjeen mukaan.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Kuivuva öljylisäaine ja järjestelmäkohtainen imeytysaine
Lisäys sopivaan pinnoitteeseen	Enintään 10 %
Vaaleat sävyt	Enintään 2 %
Multi Marine Primer	Ei yhteensopiva
Ohennus	Ei ohenneta
Imeytys > jatkokäsittely +20 °C	Noin 12-24 h

Tavalliset virheet ja huolto

Älä käytä Multi Marine Primerissa tai päättele kaikkia 1K-tuotteita yhteensopiviksi. Vaaleassa sävyssä 10 % ei ole sallittu yleisannos.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (hollanniksi, PDF) - EASY-FLOW

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi