Epifanes Mono-urethane 1K Venemaali 0,75L Valkoinen

Valitse veneen vesilinjan yläpuolelle kova ja korkeakiiltoinen yksikomponenttinen pintamaali. Epifanes Mono-urethane sopii puulle, teräkselle ja alumiinille asianmukaisen primerin päälle sekä hyvin valmistellulle lasikuidulle. Sitä voidaan käyttää myös ehjän vanhan maalipinnan huoltoon. Erillistä kovetetta ei sekoiteta, mutta riittävä kuivuminen ja huolelliset pohjatyöt tarvitaan.

1. Puhdista ja pohjusta

Poista lika ja rasva, hio ja poista pöly. Pohjusta puu, teräs ja alumiini materiaalin mukaisesti. Suoraan lasikuidulle vain ehjälle, huolellisesti rasvanpoistetulle ja hiotulle alustalle; korjausalueet pohjustetaan tarpeen mukaan.

2. Valmistele maali

Sekoita huolellisesti, älä lisää kovetetta. Sivellin- ja telatyössä Epifanes Brushthinner tai selosteen mukainen hyvälaatuinen lakkabensiini. Järjestelmäohjeen ensimmäinen kerros 5-10 %, jatkokerrokset 0-5 % tarpeen mukaan.

3. Rakenna kalvo

Toimitettu järjestelmäohje: yleensä 3 sivellinkerrosta, telalla 4 kerrosta. Viitekalvo 70-80 µm märkä / 40-45 µm kuiva. Levitä tasaisesti, älä maalaa märkää märälle tai yritä korvata kerroksia yhdellä paksulla levityksellä.

venemaalit.fi

Epifanes Mono-urethane 1K Venemaali 0,75L Valkoinen - työn jatko

4. Odota ja hio

+20 °C:ssa hiottavissa ja päällemaalattavissa noin 24 h; +10 °C:ssa 48 h. Kylmyys, kalvon paksuus ja heikko ilmanvaihto pidentävät kuivumista. Kevyt P400-välihionta ja pölynpoisto auttavat sileän pinnan tekemisessä.

5. Anna kovettua ja huolla

Huolehdi ilmanvaihdosta ja noudata pakkauksen suojausohjeita. Anna kalvon kuivua riittävästi ennen kuormitusta; pölykuivuus ei tarkoita valmista käyttöpintaa. Huolla ehjä pinta ennen vaurioiden laajenemista. Ei jatkuvaan vedenalaiseen käyttöön.

Tekniset tiedot

Tyyppi	1K-uretaani/alkydipintamaali, korkeakiiltoinen
Käyttö	Vesilinjan yläpuoli, sisällä ja ulkona
Lasikuidun suoramaalaus	Vain ehjä, rasvanpoistettu ja hiottu pinta
Päällemaalaus +20 °C / +10 °C	24 h / 48 h
Viitekalvo	70-80 µm märkä / 40-45 µm kuiva
Riittoisuus, teoreettinen	14 m²/l, 40 µm kuivakalvo

Tavalliset virheet ja huolto

Älä lisää kovetetta yksikomponenttiseen tuotteeseen tai sekoita sitä Epifanes Poly-urethane 2K -maaliin. Suoramaalaus koskee valmisteltua ehjää lasikuitua, ei paljasta metallia. Noudata valitun primerin omaa kuivumisaikaa.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (englanniksi, PDF) - EN-102

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi