Epifanes petsi

Syvennä puun sävyä ennen lakkausta. Epifanes petsi on paljaalle puulle tarkoitettu läpikuultava sävytysaine, jonka lopullinen väri riippuu puulajista, hionnasta ja kerroksista. Tee ensin koepala. Petsi ei yksin suojaa pintaa, vaan sen päälle tehdään käyttökohteeseen sopiva kirkas lakkajärjestelmä.

1. Valmistele puu

Poista vanha lakka petsattavalta alueelta, puhdista ja rasvanpoista. Hio tasaisesti syiden suuntaan ja poista pöly.

2. Tee koepala

Ravista tai sekoita petsi hyvin. Kokeile samaa puulajia ja myös tulevaa lakkaviimeistelyä ennen koko pinnan käsittelyä.

3. Sävytä kerroksittain

Levitä vähän kerrallaan syiden suuntaisesti. Halutun syvyyden mukaan enintään 3 kerrosta; kerrosväli noin 2 h +18 °C:ssa. Älä hio petsikerroksia.

venemaalit.fi

Epifanes petsi - työn jatko

4. Suojaa kirkaslakalla

Kun petsi on kuiva, tee käyttökohteeseen sopiva Epifanes-lakkajärjestelmä. Petsi ei ole itsenäinen kulutus- tai sääsuoja.

5. Erota lakan sävyttäminen

Valmistaja sallii enintään 10 % sopivaan Epifanes 1K- tai 2K-kirkaslakkaan. Ei Aqua Marine / Rubbed Effect Low VOC -vesiohenteiseen tuotteeseen eikä petsiä sellaisenaan lakkakalvon päälle.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Imeytyvä puupetsi
Käyttö	Paljas puu ennen lakkausta, vesilinjan yläpuolella
Kerrokset	Sävyn mukaan 1-3
Kerrosväli	2 h / +18 °C
Hionta petsikerrosten välillä	Ei
Sävytys yhteensopivaan lakkaan	Enintään 10 %; ei Aqua Marineen

Tavalliset virheet ja huolto

Älä petsaa valmiin lakkakalvon päälle tai arvioi sävyä pelkästään purkin perusteella. Koepala ja yhtenäinen hionta ehkäisevät kirjavuutta.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (englanniksi, PDF) - EN-008

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi