Epifanes Poly-urethane 2K Kirkaslakka

Rakenna mittapysyvälle puulle kova, kirkas ja erittäin kiiltävä lakkapinta. Epifanes Poly-urethane Clear Gloss on UV-suojattu kaksikomponenttinen lakka vesilinjan yläpuolelle. Perusta ja kovete sekoitetaan tarkasti painon mukaan. Se sopii myös yhteensopivan PP-pohjalakkauksen viimeistelyyn sekä valmisteltujen vanhojen PU-lakkapintojen huoltoon.

1. Valmistele alusta

Puhdista, rasvanpoista ja hio mittapysyvä puu tai ehjä yhteensopiva PU-pinta. PP-pohjalakan viimeinen kerros hiotaan ennen PU-lakkaa. Varmista epoksin esikäsittely järjestelmäohjeesta.

2. Sekoita painon mukaan

Perusta A : kovete B = 2:1 painon mukaan. Ei sama suhde tilavuuden mukaan. Sekoita hyvin ja odota noin 10 min +20 °C:ssa.

3. Ohenna oikealla tuotteella

Lisää vasta sekoituksen jälkeen Poly-urethane Brushthinneria pinnoite- ja kerroskohtaisen ohjeen mukaan. Älä ohenna komponentteja erikseen.

venemaalit.fi

Epifanes Poly-urethane 2K Kirkaslakka - työn jatko

4. Levitä ja kuivata

+20 °C:ssa seoksen käyttöaika noin 3 h ja päällelakkaus noin 24 h. Älä lakkaa märkää märälle. Suojaa kondensaatiolta ja noudata pakkauksen työoloja.

5. Viimeistele koko järjestelmä

Tee käyttökohteen edellyttämät rakentavat ja UV-suojaavat kerrokset. Hio aikaikkunan ylityttyä ja poista pöly. Anna kovettua ennen kuormitusta; lue perustan ja kovetteen SDS.

Tekniset tiedot

Tyyppi	2K-PU-kirkaslakka, erittäin kiiltävä, UV-suojattu
Alusta	Mittapysyvä puu ja yhteensopiva valmis järjestelmä
Sekoitus A:B	2:1 painon mukaan
Induktio +20 °C	Noin 10 min
Käyttöaika / päällelakkaus +20 °C	Noin 3 h / 24 h
Sivellinohenne	Poly-urethane Brushthinner

Tavalliset virheet ja huolto

Älä annostele painosuhdetta tilavuuksina tai käytä 1K-ohennetta. Älä sekoita seoksen käyttöaikaa pinnan kuivumisaikaan.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan järjestelmäohje (PDF) - EN-009

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi