Epifanes Polyuretaani 2K Brushthinner 1L

Säädä kaksikomponenttisen Epifanes-polyuretaanimaalin tai -lakan levittyvyyttä sivellin- ja telatyössä. Poly-urethane Brushthinner on hitaammin haihtuva järjestelmäohenne, joka lisätään vasta perustan ja kovetteen sekoittamisen jälkeen. Se on myös valmistajan sallima hitaampi vaihtoehto PP Varnish Extraan. Annostus määräytyy pinnoitteen omasta ohjeesta.

1. Tunnista järjestelmä

Valitse tämä sivellin- tai telatyöhön vain, kun Epifanes 2K-PU-tuotteen ohje sallii sen.

2. Sekoita komponentit ensin

Yhdistä perusta ja kovete oikeassa suhteessa ja noudata pinnoitteen induktioaikaa. Älä ohenna A- ja B-osia erikseen.

3. Mittaa lisäys

Lisää valmiiseen seokseen pinnoitteen ohjeen mukainen määrä. Tarkista kerroskohtaiset erot ja työolosuhteet.

venemaalit.fi

Epifanes Polyuretaani 2K Brushthinner 1L - työn jatko

4. Käytä PP-poikkeusta oikein

PP Varnish Extrassa tämä on valmistajan sallima hitaampi vaihtoehto sen omalle nopeasti haihtuvalle ohenteelle. PP-lakan sekoitus ja käyttöaika säilyvät sen oman ohjeen mukaisina.

5. Noudata käyttöaikaa ja suojausta

Älä elvytä reagoitunutta seosta ohenteella. Ruiskutukseen valitaan erikseen sen oma järjestelmä. Noudata pinnoitteen ja liuottimen turvallisuus- ja jäteohjeita.

Tekniset tiedot

Tyyppi	2K-PU-sivellin- ja telaohenne
Lisäys	Valmiiksi sekoitettuun pinnoitteeseen
Annostus	Pinnoitekohtainen
PP Varnish Extra	Sallittu hitaammin haihtuva vaihtoehto
1K / epoksi	Ei yleiskorvaajaksi niiden ohenteille

Tavalliset virheet ja huolto

Älä ohenna komponentteja erikseen tai käytä samaa annosta kaikissa kerroksissa. PP-yhteensopivuus ei tee tästä yleistä 2K-ohennetta.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan PP Varnish Extra -ohje (PDF) - PU-BRUSHTHINNER

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi