Epifanes Polyuretaani 2K Venemaali 0,75L Valkoinen

Viimeistele veneen vesilinjan yläpuoliset pinnat kovalla korkeakiiltoisella maalilla. Epifanes Poly-urethane on kaksikomponenttinen PU-pintamaali oikein pohjustetulle puulle, teräkselle ja alumiinille sekä valmistellulle ehjälle gelcoatille. Komponentit annostellaan painon mukaan. Käytä järjestelmän omaa ohennetta ja varaa aikaa pohjatöille, kerroksille sekä kovettumiselle.

1. Valmistele ja pohjusta

Puhdista, rasvanpoista ja hio. Pohjusta puu, metallit ja korjauskohdat. Suoraan vain hyvin valmistellulle ehjälle gelcoatille. 1K > 2K-siirtymä Multi Marine Primerilla: vähintään 2 kerrosta ja 72 h / +20 °C, mieluiten viikko.

2. Sekoita tarkasti

A : B = 2:1 painon mukaan. Sekoita tasaiseksi ja odota noin 10 min +20 °C:ssa. Älä sovella painosuhdetta tilavuuksiin.

3. Ohenna valmiiseen seokseen

Käytä Poly-urethane Brushthinneria sivellin- ja telatyössä vain pinnoitteen ohjeen mukainen määrä. Älä ohenna komponentteja erikseen.

venemaalit.fi

Epifanes Polyuretaani 2K Venemaali 0,75L Valkoinen - työn jatko

4. Levitä hallittu kalvo

Toimitetussa järjestelmäohjeessa noin 3 pintakerrosta; viitekalvo 60-70 µm märkä / 35-40 µm kuiva. +20 °C:ssa käyttöaika noin 3 h ja päällemaalaus noin 24 h.

5. Noudata aikaikkunaa

Jatko 24-48 h sisällä ilman hiontaa vain puhtaalle ohjeenmukaiselle pinnalle. Yli 48 h hio ja puhdista. Anna kovettua ennen kuormitusta ja noudata molempien komponenttien SDS:iä.

Tekniset tiedot

Tyyppi	2K-PU-pintamaali, korkeakiiltoinen
Käyttö	Vesilinjan yläpuolella
Sekoitus A:B	2:1 painon mukaan
Induktio / käyttöaika +20 °C	10 min / noin 3 h
Päällemaalaus +20 °C	Noin 24 h; hionta yli 48 h tauon jälkeen
Sivellinohenne	Poly-urethane Brushthinner

Tavalliset virheet ja huolto

Älä annostele painosuhdetta tilavuuksina tai levitä suoraan vanhalle 1K-maalille. Älä elvytä käyttöajan ylittänyttä seosta ohenteella.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (englanniksi, PDF) - EN-105

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi