Epifanes PP Varnish Extra A+B 2L

Rakenna puunsyitä täyttävä pohjalakkaus nopeasti. Epifanes PP Varnish Extra on kaksikomponenttinen kirkas rakennelakka puulle, myös tiikille ja irokolle. Komponentit sekoitetaan 1:1 ennen ohennusta. Ulkopinnassa järjestelmä viimeistellään riittävillä UV-kestävillä pintalakkakerroksilla; PP-lakkaa ei jätetä yksin lopulliseksi ulkoviimeistelyksi.

1. Valmistele kuiva puu

Puhdista ja rasvanpoista, hio paljas puu ja poista pöly. Valitse puulajiin ja jatkolakkaan sopiva järjestelmä.

2. Sekoita 1:1

A : B = 1:1 tilavuuden tai painon mukaan. Sekoita hyvin ja noudata noin 10-15 min induktiota +20 °C:ssa. Käyttöaika lähteissä noin 1,5-2 h; varmista oman pakkauksen arvo.

3. Tee imeytyskerros

Tiikillä ensimmäinen kerros noin 25 % PP-ohenteella. Muilla puulajeilla toimitettu järjestelmä käyttää 30-40 %. Ohenne lisätään vasta sekoitettuun lakkaan.

venemaalit.fi

Epifanes PP Varnish Extra A+B 2L - työn jatko

4. Rakenna ja hio

Vähintään 3 rakentavaa jatkokerrosta puunsyyn mukaan; +20 °C:ssa sivellinkerrosten väli noin 2-3 h. EN-011:n mukaan yli 48 h tauon jälkeen hio P320. Hio viimeinen PP-kerros ennen pintalakkausta.

5. Viimeistele UV-suojalla

Ulkokäyttöön vähintään 3 yhteensopivaa UV-kestävää pintalakkakerrosta valmistajan järjestelmän mukaan. Noudata jatkolakan ohjetta ja molempien komponenttien SDS:iä.

Tekniset tiedot

Tyyppi	2K-rakentava kirkas pohjalakka
Sekoitus A:B	1:1 tilavuuden tai painon mukaan
Induktio +20 °C	Noin 10-15 min
Sivellinkerrosväli +20 °C	Noin 2-3 h
Ohenne	Thinner for PP Varnish Extra; hidas vaihtoehto PU Brushthinner
Ulkoviimeistely	Vähintään 3 järjestelmän mukaista UV-pintalakkakerrosta

Tavalliset virheet ja huolto

Älä käytä PU-lakan 2:1-painosuhdetta PP-lakkaan. Älä jätä ulkopintaa ilman riittävää UV-pintalakkaa tai ohita viimeisen pohjakerroksen hiontaa.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (englanniksi, PDF) - EN-011

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi