# Epifanes Teak Oil Sealer 1L - Tiikkiöljy

Suojaa paljas tiikki luonnollisen näköiseksi ilman lakkakalvoa. Epifanes Teak Oil Sealer imeytyy kuivaan puuhun ja korostaa sen omaa sävyä. Se käytetään ohentamattomana siveltimellä tai liinalla. Tarkista saumamassojen yhteensopivuus ennen kansikäsittelyä ja anna pinnan kuivua kunnolla ennen käyttöä.

### 1. Varmista kohde

Käsittele paljasta puuta, jota ei ole tarkoitus lakata. Tarkista kansisaumojen materiaalin yhteensopivuus ja tee koealue.

### 2. Puhdista ja kuivaa

Poista lika valmistajan mukaisella puhdistuksella, rasvanpoista tarvittaessa ja anna puun sekä liuottimien kuivua.

### 3. Levitä ohentamatta

Käytä leveää sivellintä tai nukkaamatonta liinaa, ei telaa. Älä lisää ohennetta.

venemaalit.fi

# Epifanes Teak Oil Sealer 1L - Tiikkiöljy - työn jatko

### 4. Kyllästä imukyvyn mukaan

Levitä märkää märälle puun imiessä öljyä; keskimäärin 2 käsittelyä. Älä jätä paksua imeytymätöntä kerrosta pinnalle.

### 5. Kuivata ja huolla

Käytä vasta täysin kuivana. Valmistaja ei anna yksiselitteistä tuntiaikaa. Huoltoväli noin 1 kk-1 vuosi rasituksesta riippuen. Käsittele öljyiset liinat paloturvallisesti pakkauksen ja SDS:n mukaan.

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Tyyppi | Imeytyvä öljysealer |
| Ohennus | Ei ohenneta |
| Työväline | Sivellin tai nukkaamaton liina, ei tela |
| Riittoisuus | 5-8 m²/l, puun imukyvyn mukaan |
| Kerrosten väli | Märkää märälle |
| Rajoitus | Saumamassojen yhteensopivuus; ei huonekalun tahraavaksi viimeistelyksi |

## Tavalliset virheet ja huolto

Älä levitä lakkakalvon päälle, ohenna tai jätä imeytymätöntä öljykalvoa. Tarkista erityisesti kansisaumojen yhteensopivuus.

## Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (englanniksi, PDF) - EN-016

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi