Epifanes Yacht Enamel

Maalaa veneen vesilinjan yläpuoliset pinnat peittäviksi ja korkeakiiltoisiksi. Epifanes Yacht Enamel on yksikomponenttinen pellavaöljy- ja alkydipohjainen pintamaali puulle, teräkselle, alumiinille ja lasikuidulle oikean pohjustuksen päällä. Se sopii uuden maalijärjestelmän viimeistelyyn sekä ehjän vanhan yksi- tai kaksikomponenttisen maalipinnan huoltoon.

1. Valmistele pohja

Puhdista, rasvanpoista ja hio. Poista irtonainen maali, korjaa vauriot ja pohjusta paljas puu, teräs, alumiini sekä lasikuitu oikealla järjestelmällä. Esimerkiksi Multi Marine Primerin annetaan kuivua pintamaalin vaatimalla tavalla.

2. Sekoita ja ohenna tarvittaessa

Sekoita hyvin. Sivellinlevitykseen Epifanes Brushthinner tai tuoteselosteen mukainen hyvälaatuinen lakkabensiini; ruiskulle oma Spraythinner. Järjestelmäohjeessa ensimmäinen pintakerros 5-10 % ja seuraavat 0-5 % tarpeen mukaan.

3. Levitä pintakerrokset

Toimitettu järjestelmäohje käyttää noin 3 pintakerrosta. Levitä tasaisesti siveltimellä tai telalla. EN-101 all-colours -selosteen viitekalvo 70-80 µm märkä / 40-45 µm kuiva. Älä maalaa märkää märälle.

venemaalit.fi

Epifanes Yacht Enamel - työn jatko

4. Anna kuivua ennen jatkoa

+20 °C:ssa hionta ja päällemaalaus noin 24 h; +10 °C:ssa 48 h. Ajat ovat suuntaa antavia ja riippuvat kalvosta sekä ilmanvaihdosta. Hio kuivunut pinta tarvittaessa kevyesti ja poista pöly ennen seuraavaa kerrosta.

5. Viimeistele ja huolla

Anna koko järjestelmän kuivua riittävästi ennen kuormitusta. Pidä työtila hyvin tuulettuvana ja noudata pakkauksen suojausohjeita. Huoltomaalaa ehjä pinta ajoissa. Käyttöalue on vesilinjan yläpuolella, ei jatkuvassa vedenalaisessa upotuksessa.

Tekniset tiedot

Tyyppi	1K-pellavaöljy/alkydipintamaali, korkeakiiltoinen
Käyttö	Pohjustetut puu-, teräs-, alumiini- ja lasikuitupinnat vesilinjan yläpuolella
Ohenne siveltimelle	Epifanes Brushthinner / selosteen mukainen lakkabensiini
Päällemaalaus +20 °C / +10 °C	24 h / 48 h
Viitekalvo, EN-101 all colours	70-80 µm märkä / 40-45 µm kuiva
Riittoisuus, teoreettinen	14 m²/l, 45 µm kuivakalvo

Tavalliset virheet ja huolto

Älä siirrä Mono-urethanen lasikuidun suoramaalausmahdollisuutta Yacht Enameliin. Älä korvaa pohjustusta paksulla pintakerroksella tai maalaa märkää märälle. Valitse kulkualueelle tarvittaessa erillinen liukuesteratkaisu ja tee huoltomaalaus ehjän kantavan pinnan päälle.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (englanniksi, PDF) - EN-101

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi