Hempel Custom Marine Polish 0,5L

Työohje / Suomi

Viimeistele puhdas veneen pinta kirkkaaksi ja suojatuksi. Hempel Custom Marine Polish on nestemäinen puhdistuskiilloke gelcoatille sekä soveltuville maali- ja lakkapinnoille. Sen sisältämä silikoni muodostaa pinnalle suojaavan kalvon. Kiillotus onnistuu käsin tai koneella; tuore maalipinta tarvitsee vähintään 90 päivän kovettumisajan ennen käsittelyä.

1. Pese ja kunnosta

Pese Boat Shampoolla. Palauta huonontuneen pinnan kiilto tarvittaessa Rubbing Liquidilla. Tee metallisävyisellä maalilla koekiillotus huomaamattomaan kohtaan.

2. Varmista kovettuminen

Anna vastamaalatun tai lakatun pinnan kovettua vähintään 90 päivää ennen tuotteen käyttöä.

3. Valitse kuiva työhetki

Pinnan pitää olla puhdas ja kuiva sekä vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Älä työskentele suorassa auringossa.

Hempel Custom Marine Polish 0,5L

Työn jatko / Suomi

4. Levitä ja kiillota

Ravista hyvin. Levitä puhtaalla kuivalla pehmeällä liinalla ja kiillota puhtaalla liinalla tai koneella. Vaihda liinoja säännöllisesti.

5. Anna suojan kovettua

Odota vähintään yksi viikko ennen pesuainepesua. Korkeampaan kiiltoon voi käyttää soveltuvalle pinnalle Waxia tai Wax TecCeliä. Poista kaikki jäämät ennen myöhempää maalausta ja noudata SDS:ää.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Nestemäinen puhdistuskiilloke, sisältää silikonia
Alustat	Gelcoat, soveltuvat maali- ja lakkapinnat
Työstö	Pehmeä liina tai kiillotuskone
Uusi maalipinta	Kovettuminen vähintään 90 päivää
Pesuainepesu	Aikaisintaan viikon suojakalvon kovettumisen jälkeen
Huomio	Metallisävyiselle maalille koekiillotus; jäämät pois ennen maalausta

Tavalliset virheet ja huolto

Älä sulje likaa tai vahajäämiä uuden käsittelyn alle. Älä käsittele liian tuoretta maalipintaa äläkä tee liukuestepinnasta liukasta. Kiillotus ja vahaus eivät korjaa irtoavaa pinnoitetta. Poista kaikki hoitoainejäämät ennen uudelleenmaalausta.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Hempel Custom Marine Polish 0,5L 67444 - virallinen tuoteseloste

Tuoteseloste ladattu 24.10.2026. Paketin lähderekisterissä on tiedoston versio ja tarkistussumma. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Custom Marine Polish 0,5L

Arbetsanvisning / Svenska

Ge båtens rena yta glans och skydd. Hempel Custom Marine Polish är ett flytande rengörande polermedel för gelcoat samt lämpliga färg- och lackytor. Silikonet i produkten bildar en skyddande film. Polering kan göras för hand eller med maskin; nymålad färg måste härda i minst 90 dagar före behandling.

1. Tvätta och renovera

Tvätta med Boat Shampoo. Återställ vid behov glansen på en försämrad yta med Rubbing Liquid. Provpolera metallicfärg på ett undanskymt ställe.

2. Säkerställ härdningen

Låt nymålad eller nylackerad yta härda i minst 90 dagar innan produkten används.

3. Välj ett torrt arbetstillfälle

Ytan ska vara ren och torr samt minst 3 °C över daggpunkten. Arbeta inte i direkt solljus.

Hempel Custom Marine Polish 0,5L

Fortsättning / Svenska

4. Applicera och polera

Skaka väl. Applicera med en ren, torr, mjuk trasa och polera med en ren trasa eller maskin. Byt trasor regelbundet.

5. Låt skyddet härda

Vänta minst en vecka före tvätt med rengöringsmedel. För högre glans kan Wax eller Wax TecCel användas på en lämplig yta. Avlägsna alla rester före senare målning och följ SDS.

Tekniska uppgifter

Typ	Flytande rengörande polermedel, innehåller silikon
Underlag	Gelcoat, lämpliga färg- och lackytor
Bearbetning	Mjuk trasa eller polermaskin
Ny färgyta	Härdning minst 90 dagar
Tvätt med rengöringsmedel	Tidigast efter en veckas härdning av skyddsfilmen
Observera	Provpolera metallicfärg; avlägsna rester före målning

Vanliga misstag och underhåll

Stäng inte in smuts eller vaxrester under en ny behandling. Behandla inte för färsk färg och gör inte halkskyddsytor hala. Polering och vaxning reparerar inte en beläggning som lossnar. Avlägsna alla vårdmedelsrester före ommålning.

Tillverkarens källa och rådgivning

Hempel Custom Marine Polish 0,5L 67444 - officiellt produktdatablad

Produktdatabladet laddades ned 24.10.2026. Filens version och kontrollsumma finns i paketets källregister. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Custom Marine Polish 0,5L

Work instructions / English

Finish a clean boat surface with gloss and protection. Hempel Custom Marine Polish is a liquid cleaning polish for gelcoat and suitable painted and varnished surfaces. Its silicone forms a protective film. Polish by hand or machine; fresh paint requires at least 90 days of curing before treatment.

1. Wash and restore

Wash with Boat Shampoo. If necessary, restore the gloss of a deteriorated surface with Rubbing Liquid. Test-polish metallic paint in an inconspicuous place.

2. Ensure curing

Allow newly painted or varnished surfaces to cure for at least 90 days before using the product.

3. Choose dry conditions

The surface must be clean and dry and at least 3 °C above the dew point. Do not work in direct sunlight.

Hempel Custom Marine Polish 0,5L

Continued / English

4. Apply and polish

Shake well. Apply with a clean, dry, soft cloth and polish with a clean cloth or machine. Change cloths regularly.

5. Allow the protection to cure

Wait at least one week before washing with detergent. For higher gloss, Wax or Wax TecCel may be used on a suitable surface. Remove all residues before later painting and follow the SDS.

Technical information

Type	Liquid cleaning polish containing silicone
Substrates	Gelcoat and suitable painted and varnished surfaces
Working method	Soft cloth or polishing machine
New paintwork	Cure for at least 90 days
Detergent washing	Only after the protective film has cured for at least a week
Note	Test-polish metallic paint; remove residues before painting

Common mistakes and maintenance

Do not trap dirt or wax residues under a new treatment. Do not treat paint that is too fresh or make non-slip surfaces slippery. Polishing and waxing do not repair a peeling coating. Remove all care-product residues before repainting.

Manufacturer source and advice

Hempel Custom Marine Polish 0,5L 67444 - official product data sheet

The product data sheet was downloaded on 24.10.2026. The file version and checksum are recorded in the package source register. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.