Hempel Dura-Gloss Varnish 0,75L

Työohje / Suomi

Tee puuosille korkeakiiltoinen pinta nopeasti kuivuvalla venelakalla. Hempel Dura-Gloss Varnish on uretaanimodifioitu alkydilakka, jossa on UV-suodattimia. Se sopii uusiin ja aiemmin lakattuihin puupintoihin sisällä ja ulkona vesilinjan yläpuolella. Ohut ja tasainen kerrosten rakentaminen auttaa saavuttamaan siistin pinnan; kuivumisajat tarkistetaan työskentelylämpötilan mukaan.

1. Esikäsittele

Puhdista ja rasvanpoista, hio ja poista pöly. Tiikille soveltuva rasvanpoisto. Puunkosteus alle 16 %. Uusi puu kyllästetään ja vaneri tiivistetään yhteensopivalla tuotteella; PDS nimeää Wood Impregin ja Sealerin.

2. Aloita oikealla ohennuksella

Uusi pinta: 1 kerros enintään 20 % ohennettuna, toinen enintään 10 %, sen jälkeen 3 ohentamatonta kerrosta. Vanha ehjä valmisteltu lakka: 3 ohentamatonta kerrosta. Thinner 811; täysien kerrosten levitysohennus tarvittaessa enintään 5 %.

3. Sekoita ja levitä

Sekoita hyvin ja levitä siveltimellä tai maalaustyynyllä. Viitekalvo 25 µm kuiva / 52 µm märkä, 19 m²/l. Hio tarvittaessa kerrosten välillä ja poista pöly.

4. Vältä kosteutta

Puhdas kuiva pinta vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella, RH alle 85 %. Suojaa tuore lakka kosteudelta erityisesti ensimmäiset 3-4 h +20 °C:ssa. Huolehdi ilmanvaihdosta.

Hempel Dura-Gloss Varnish 0,75L

Työn jatko / Suomi

5. Odota kerrosten välillä

Dura-Gloss > Dura-Gloss: +20 °C 4-48 h; +10 °C 8 h-4 vrk. +20 °C:ssa kosketuskuiva 3 h ja hiontakuiva 24 h. Hiontaa varten odota hiontakuivuus; karhenna enimmäisajan ylittänyt pinta.

6. Viimeistele haluttuun kiiltoon

Kiiltäväksi jätettävä pinta viimeistellään Dura-Glossilla. Dura-Satin-ketju noudattaa erillistä valmistajan järjestelmäohjetta ja tuotteiden ajantasaisia aikarajoja. Anna pinnan kovettua ennen rasitusta; välineiden pesu Thinner 811. Lue SDS.

Tekniset tiedot

Tyyppi	1K-uretaanimodifioitu alkydilakka, UV-suodattimia
Kiilto / käyttö	Korkeakiilto / puu vesilinjan yläpuolella
Ohenne	Thinner 811
Kalvo / riittoisuus	25 µm kuiva / 52 µm märkä; 19 m²/l
Kerrosväli	+20 °C 4-48 h; +10 °C 8 h-4 vrk
Hiontakuiva +20 °C	24 h

Tavalliset virheet ja huolto

Älä välihio liian aikaisin tai levitä suurta lakkamäärää yhdellä kertaa. Kiiltävä pinta korostaa pölyä ja pohjan virheitä. Huoltolakkaus aloitetaan puhdistuksesta ja vanhan kalvon tartunnan tarkistuksesta.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Hempel Dura-Gloss Varnish 0,75L 02080 - virallinen tuoteseloste

Tuoteseloste ladattu 24.10.2026. Paketin lähderekisterissä on tiedoston versio ja tarkistussumma. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Dura-Gloss Varnish 0,75L

Arbetsanvisning / Svenska

Ge trädelar en högblank yta med snabbtorkande båtlack. Hempel Dura-Gloss Varnish är en uretanmodifierad alkydlack med UV-filter. Den passar nya och tidigare lackade träytor inomhus och utomhus ovanför vattenlinjen. Tunna, jämna skikt ger ett snyggt resultat; kontrollera torktiderna efter arbetstemperaturen.

1. Förbehandla

Rengör och avfetta, slipa och avlägsna damm. Lämplig avfettning för teak. Träfukthalt under 16 %. Nytt trä impregneras och plywood förseglas med kompatibel produkt; PDS anger Wood Impreg och Sealer.

2. Börja med rätt förtunning

Ny yta: 1 skikt med högst 20 % förtunning, det andra högst 10 %, därefter 3 oförtunnade skikt. Intakt, förberedd gammal lack: 3 oförtunnade skikt. Thinner 811; vid behov högst 5 % appliceringsförtunning i fulla skikt.

3. Rör om och applicera

Rör om väl och applicera med pensel eller målningsdyna. Referensskikt 25 µm torrt / 52 µm vått, 19 m²/l. Slipa vid behov mellan skikten och avlägsna damm.

4. Undvik fukt

Ren, torr yta minst 3 °C över daggpunkten, RH under 85 %. Skydda färsk lack mot fukt särskilt de första 3-4 h vid +20 °C. Säkerställ ventilation.

Hempel Dura-Gloss Varnish 0,75L

Fortsättning / Svenska

5. Vänta mellan skikten

Dura-Gloss > Dura-Gloss: +20 °C 4-48 h; +10 °C 8 h-4 dygn. Vid +20 °C beröringstorr efter 3 h och sliptorr efter 24 h. Vänta tills ytan är sliptorr före slipning; mattslipa om maximitiden överskrids.

6. Avsluta med önskad glans

Yta som ska vara blank avslutas med Dura-Gloss. Dura-Satin-systemet följer separat systemanvisning från tillverkaren och produkternas aktuella tidsgränser. Låt härda före belastning; verktygsrengöring: Thinner 811. Läs SDS.

Tekniska uppgifter

Typ	1K uretanmodifierad alkydlack, UV-filter
Glans / användning	Högblank / trä ovanför vattenlinjen
Förtunning	Thinner 811
Skikt / sträckförmåga	25 µm torrt / 52 µm vått; 19 m²/l
Övermålningsintervall	+20 °C 4-48 h; +10 °C 8 h-4 dygn
Sliptorr +20 °C	24 h

Vanliga misstag och underhåll

Mellanslipa inte för tidigt och applicera inte mycket lack på en gång. Blank yta framhäver damm och fel i underlaget. Underhållslackering börjar med rengöring och kontroll av den gamla filmens vidhäftning.

Tillverkarens källa och rådgivning

Hempel Dura-Gloss Varnish 0,75L 02080 - officiellt produktdatablad

Produktdatabladet laddades ned 24.10.2026. Filens version och kontrollsumma finns i paketets källregister. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Dura-Gloss Varnish 0,75L

Work instructions / English

Give woodwork a high-gloss finish with a fast-drying yacht varnish. Hempel Dura-Gloss Varnish is a urethane-modified alkyd varnish with UV filters. It suits new and previously varnished wood indoors and outdoors above the waterline. Building thin, even coats helps achieve a neat finish; check drying times for the working temperature.

1. Prepare

Clean and degrease, sand and remove dust. Use suitable degreasing for teak. Wood moisture below 16 %. Impregnate new wood and seal plywood with compatible products; the PDS names Wood Impreg and Sealer.

2. Start with the correct thinning

New surface: 1 coat thinned maximum 20 %, second maximum 10 %, then 3 unthinned coats. Sound, prepared existing varnish: 3 unthinned coats. Thinner 811; if necessary maximum 5 % application thinning in full coats.

3. Stir and apply

Stir well and apply by brush or paint pad. Reference film 25 µm dry / 52 µm wet, 19 m²/l. Sand between coats if necessary and remove dust.

4. Avoid moisture

Clean, dry surface at least 3 °C above the dew point, RH below 85 %. Protect fresh varnish from moisture especially during the first 3-4 h at +20 °C. Ensure ventilation.

Hempel Dura-Gloss Varnish 0,75L

Continued / English

5. Wait between coats

Dura-Gloss > Dura-Gloss: +20 °C 4-48 h; +10 °C 8 h-4 days. At +20 °C touch dry after 3 h and sandable after 24 h. Wait until sandable before sanding; abrade if the maximum interval is exceeded.

6. Finish to the desired gloss

Finish surfaces intended to remain glossy with Dura-Gloss. A Dura-Satin system follows the manufacturer's separate system instructions and current product time limits. Allow to cure before exposure; clean tools with Thinner 811. Read the SDS.

Technical information

Type	1K urethane-modified alkyd varnish, UV filters
Gloss / use	High gloss / wood above the waterline
Thinner	Thinner 811
Film / spreading rate	25 µm dry / 52 µm wet; 19 m²/l
Recoating interval	+20 °C 4-48 h; +10 °C 8 h-4 days
Sandable +20 °C	24 h

Common mistakes and maintenance

Do not sand between coats too early or apply a large amount of varnish at once. A glossy finish highlights dust and substrate defects. Start maintenance varnishing with cleaning and checking adhesion of the old film.

Manufacturer source and advice

Hempel Dura-Gloss Varnish 0,75L 02080 - official product data sheet

The product data sheet was downloaded on 24.10.2026. The file version and checksum are recorded in the package source register. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.