Hempel EcoPower Cruise 0,75L

Työohje / Suomi

Valitse biosidivapaa, käytössä uudistuva pohjapinnoite veneen kausikäyttöön. Hempel EcoPower Cruise helpottaa pohjaan kauden aikana tarttuvan kasvuston poistamista ja suojaa alla olevaa epoksipintaa. Se sopii pohjustetulle lasikuidulle, alumiinille, puulle, vanerille ja teräkselle. Käyttö edellyttää pohjan kunnon seurantaa ja tarvittaessa puhdistusta; biosidivapaus ei poista turvallisuusohjeita.

1. Pese pohja

Poista suolat, pesuaineet, kasvusto ja irtonainen aines korkeapaineisella makealla vedellä. Märkähio kova vanha antifouling ja poista pöly. Laajalti huonot kerrokset poistetaan ja pohja käsitellään uudelleen.

2. Korjaa suojaus ja tartunta

Paljaalle alustalle sen vaatima pohjustus. PDS nimeää Light Primerin ja Underwater Primerin; käytä niiden oikeita tartunta-aikoja. Vanhan pohjan eristys tehdään tarvittaessa ennen pintakäsittelyä.

3. Sekoita ja maalaa

Sivellin, tela tai maalaustyyny. Levitä 2 × 40 µm kuivakalvokerrosta ja lisäkerros vesilinjan sekä kuluvien kohtien alueelle. Viite märkäkalvo 73 µm, teoreettinen riittoisuus 14 m²/l. Sekoita hyvin ennen käyttöä.

4. Hallitse olosuhteet

Pinta kuiva ja vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella, RH alle 85 %. Ohennus enintään 5 % vain sallitulla ohenteella; PDS:n 08080 ja myytävän 808/08081:n ohennusvastaavuus tarkistetaan pakkauksesta. Järjestä ilmanvaihto.

Hempel EcoPower Cruise 0,75L

Työn jatko / Suomi

5. Odota kerrosten välillä

EcoPower Cruise > sama: vähintään 8 h +10 °C:ssa, 4 h +20 °C:ssa ja 3 h +30 °C:ssa. Ei taulukon enimmäisaikaa, mutta likaantunut pinta pestään ja kuivataan ennen jatkoa.

6. Odota vesillelaskua

PDS:n mukaan aikaisintaan 24 h +20 °C:ssa, viimeistään 9 kk. Muissa lämpötiloissa tarkista koko järjestelmän aika. Tarkkaile pohjaa käytössä ja poista kasvusto tarvittaessa valmistajan ohjeella; lue oman sävyn SDS.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Uudistuva biosidivapaa pohjapinnoite
Alustat	Pohjustettu lasikuitu, alumiini, puu, vaneri ja teräs
Kerrokset	2 × 40 µm ja lisäkerros kuluville alueille
Kalvo / riittoisuus	40 µm kuiva / 73 µm märkä; 14 m²/l
Oma kerrosväli +20 °C	Vähintään 4 h
Vesillelasku	Vähintään 24 h +20 °C:ssa; enintään 9 kk

Tavalliset virheet ja huolto

Älä rinnasta Cruisen uudistuvaa kalvoa kovaan Racing-pintaan tai lupaa puhdistuksetonta kautta. Älä levitä irtonaisen maalin päälle. Huollossa arvioi pinta pesun jälkeen ja säilytä ehjä suojapohjustus.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (PDF) - 72460

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel EcoPower Cruise 0,75L

Arbetsanvisning / Svenska

Välj en biocidfri bottenbeläggning som förnyas under användning för båtens säsongsbruk. Hempel EcoPower Cruise underlättar borttagning av påväxt som fäster på botten under säsongen och skyddar den underliggande epoxiytan. Den passar grundad glasfiber, aluminium, trä, plywood och stål. Användningen kräver att bottens skick följs upp och att den rengörs vid behov; biocidfrihet upphäver inte säkerhetsanvisningarna.

1. Tvätta botten

Avlägsna salter, rengöringsmedel, påväxt och löst material med högtryckstvätt och sötvatten. Våtslipa hård äldre antifouling och avlägsna dammet. Skikt som är dåliga över stora områden avlägsnas och botten behandlas på nytt.

2. Återställ skydd och vidhäftning

Grunda ett bart underlag enligt dess krav. PDS anger Light Primer och Underwater Primer; använd deras korrekta vidhäftningsintervall. Spärra vid behov den äldre botten före ytbehandlingen.

3. Rör om och måla

Pensel, roller eller målardyna. Applicera 2 × 40 µm torrfilmsskikt och ett extra skikt vid vattenlinjen och på slitutsatta områden. Referensvåtfilm 73 µm, teoretisk sträckförmåga 14 m²/l. Rör om väl före användning.

4. Kontrollera förhållandena

Ytan ska vara torr och minst 3 °C över daggpunkten, RH under 85 %. Förtunna högst 5 % och endast med tillåten förtunning; kontrollera på förpackningen om den sålda 808/08081 motsvarar PDS-produktens 08080 för förtunning. Ordna ventilation.

Hempel EcoPower Cruise 0,75L

Fortsättning / Svenska

5. Vänta mellan skikten

EcoPower Cruise > samma produkt: minst 8 h vid +10 °C, 4 h vid +20 °C och 3 h vid +30 °C. Ingen maximitid i tabellen, men en nedsmutsad yta tvättas och torkas före fortsatt arbete.

6. Vänta före sjösättning

Enligt PDS tidigast efter 24 h vid +20 °C, senast efter 9 månader. Kontrollera hela systemets tid vid andra temperaturer. Följ upp botten under användning och avlägsna påväxt vid behov enligt tillverkarens anvisning; läs säkerhetsdatabladet för din kulör.

Tekniska uppgifter

Typ	Förnyande biocidfri bottenbeläggning
Underlag	Grundad glasfiber, aluminium, trä, plywood och stål
Skikt	2 × 40 µm och ett extra skikt på slitutsatta områden
Skikttjocklek / sträckförmåga	40 µm torrt / 73 µm vått; 14 m²/l
Eget övermålningsintervall vid +20 °C	Minst 4 h
Sjösättning	Minst 24 h vid +20 °C; högst 9 månader

Vanliga misstag och underhåll

Likställ inte Cruises förnyande film med Racings hårda yta och utlova inte en säsong utan rengöring. Applicera inte på lös färg. Bedöm ytan efter tvätt vid underhåll och bevara intakt skyddsgrundning.

Tillverkarens källa och rådgivning

Tillverkarens produktdatablad (PDF) - 72460

Källan har arkiverats med kontrollsumma i innehållspaketet. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel EcoPower Cruise 0,75L

Work instructions / English

Choose a biocide-free, renewing hull coating for seasonal boating. Hempel EcoPower Cruise makes it easier to remove fouling that adheres to the hull during the season and protects the underlying epoxy surface. It suits primed fibreglass, aluminium, wood, plywood and steel. Monitor hull condition and clean when necessary; being biocide-free does not remove the need for safety precautions.

1. Wash the hull

Remove salts, detergents, fouling and loose material with high-pressure fresh water. Wet-sand existing hard antifouling and remove dust. Remove coatings that are extensively in poor condition and treat the hull again.

2. Repair protection and adhesion

Prime a bare substrate as required for its material. The PDS specifies Light Primer and Underwater Primer; use their correct adhesion windows. Seal the existing hull coating if necessary before applying the topcoat.

3. Stir and paint

Brush, roller or paint pad. Apply 2 × 40 µm dry-film coats and an extra coat at the waterline and in wear areas. Reference wet film: 73 µm, theoretical coverage 14 m²/l. Stir well before use.

4. Control conditions

Surface dry and at least 3 °C above the dew point, RH below 85 %. Thin by no more than 5 % using only the permitted thinner; check on the package whether the 808/08081 sold corresponds to the PDS's 08080 for thinning. Provide ventilation.

Hempel EcoPower Cruise 0,75L

Continued / English

5. Wait between coats

EcoPower Cruise > same product: at least 8 h at +10 °C, 4 h at +20 °C and 3 h at +30 °C. No maximum in the table, but wash and dry a contaminated surface before continuing.

6. Wait before launching

According to the PDS, no earlier than 24 h at +20 °C and no later than 9 months. Check the complete system's interval at other temperatures. Monitor the hull in use and remove fouling when necessary according to the manufacturer's instructions; read your shade's SDS.

Technical information

Type	Renewing biocide-free hull coating
Substrates	Primed fibreglass, aluminium, wood, plywood and steel
Coats	2 × 40 µm and an extra coat in wear areas
Film thickness / coverage	40 µm dry / 73 µm wet; 14 m²/l
Recoating interval with the same product at +20 °C	At least 4 h
Launching	At least 24 h at +20 °C; no later than 9 months

Common mistakes and maintenance

Do not equate Cruise's renewing film with Racing's hard surface or promise a cleaning-free season. Do not apply over loose paint. During maintenance, assess the surface after washing and retain sound protective priming.

Manufacturer source and advice

Manufacturer's product data sheet (PDF) - 72460

The source has been archived with its checksum in the content package. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.