Hempel Favourite Varnish

Työohje / Suomi

Lakkaa veneen puuosat kirkkaiksi ja kiiltäviksi ilman kaksikomponenttisen tuotteen sekoittamista. Hempel Favourite Varnish on joustavan ja kestävän pinnan muodostava uretaanialkydilakka uusiin ja aiemmin lakattuihin puuosiin. Se sopii sisälle ja ulos vesilinjan yläpuolelle. Uuden puun lakkakerrokset ja ehjän vanhan lakan huoltokerrokset tehdään eri lähtökohdista.

1. Puhdista ja kuivaa

Poista rasva, hio ja poista pöly. Rasvanpoista tiikki. Puunkosteus alle 16 %. PDS nimeää uudelle puulle Wood Impregin ja vanerille soveltuvan Sealer-huokoskäsittelyn. Vanha ehjä yhteensopiva lakka hiotaan, puhdistetaan ja kuivataan.

2. Rakenna kerrokset

Uusi pinta: 1. kerros ohennus enintään 20 %, 2. kerros enintään 10 %, sen jälkeen 3 ohentamatonta kerrosta. Aiemmin lakattu valmisteltu pinta: 3 ohentamatonta kerrosta. Ohenne Thinner 811.

3. Levitä tasaisesti

Sekoita hyvin ja käytä sivellintä tai maalaustyynyä. Tarvittaessa täysien kerrosten levitysohennus enintään 5 %. Viitekalvo 30 µm kuiva / 61 µm märkä, 16 m²/l. Vältä liian paksuja kerroksia.

4. Pidä työ kuivana

Pinta vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella ja RH alle 85 %. Vältä sadetta ja kosteutta varsinkin ensimmäisten 3-4 tunnin aikana +20 °C:ssa. Varmista ilmanvaihto ja poista rajausnauha märkänä.

Hempel Favourite Varnish

Työn jatko / Suomi

5. Odota ja hio tarvittaessa

Favourite > Favourite: +20 °C 6-48 h; +10 °C 12 h-4 vrk. +20 °C:ssa kosketuskuiva 4 h, kovakuiva 5 h ja hiontakuiva 24 h. Kerrosväli ei yksin tarkoita hiontavalmiutta. Karhenna enimmäisajan ylittänyt pinta.

6. Viimeistele ja huolla

Anna pinnan kovettua ennen rasitusta pakkauksen mukaan; yleistä täyden käyttöönoton tuntimäärää ei anneta. Huolla pinta ennen syviä vaurioita. Välineiden pesu Thinner 811. Noudata SDS:ää ja käsittele lakkaiset liinat paloturvallisesti.

Tekniset tiedot

Tyyppi	1K-uretaanialkydilakka
Kiilto	Kiiltävä
Käyttö	Uusi ja lakattu puu vesilinjan yläpuolella
Ohenne	Thinner 811
Kalvo / riittoisuus	30 µm kuiva / 61 µm märkä; 16 m²/l
Kerrosväli	+20 °C 6-48 h; +10 °C 12 h-4 vrk
Hiontakuiva +20 °C	24 h

Tavalliset virheet ja huolto

Älä sekoita nopeaa kosketuskuivuutta hionta- tai käyttövalmiuteen. Poista vaha ja rasva ennen huoltolakkausta. Ylimääräinen ohennus vähentää kalvoa, eikä paksu kertalevitys korvaa kerrosten rakentamista.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Hempel Favourite Varnish 01250 - virallinen tuoteseloste

Tuoteseloste ladattu 24.10.2026. Paketin lähderekisterissä on tiedoston versio ja tarkistussumma. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Favourite Varnish

Arbetsanvisning / Svenska

Lacka båtens trädelar klara och blanka utan att blanda en tvåkomponentsprodukt. Hempel Favourite Varnish är en uretanalkydlack som ger en flexibel och hållbar yta på nya och tidigare lackade trädelar. Den passar inomhus och utomhus ovanför vattenlinjen. Lackuppbyggnaden på nytt trä och underhållsskikten på intakt gammal lack har olika utgångspunkter.

1. Rengör och torka

Avfetta, slipa och avlägsna damm. Avfetta teak. Träfukthalt under 16 %. PDS anger Wood Impreg för nytt trä och lämplig Sealer-behandling för plywood. Intakt, kompatibel gammal lack slipas, rengörs och torkas.

2. Bygg upp skikten

Ny yta: 1. skiktet späds högst 20 %, 2. skiktet högst 10 %, därefter 3 oförtunnade skikt. Tidigare lackad, förberedd yta: 3 oförtunnade skikt. Förtunning: Thinner 811.

3. Applicera jämnt

Rör om väl och använd pensel eller målningsdyna. Vid behov högst 5 % appliceringsförtunning i fulla skikt. Referensskikt 30 µm torrt / 61 µm vått, 16 m²/l. Undvik för tjocka skikt.

4. Håll arbetet torrt

Ytan minst 3 °C över daggpunkten och RH under 85 %. Undvik regn och fukt särskilt de första 3-4 timmarna vid +20 °C. Säkerställ ventilation och ta bort maskeringstejpen medan lacken är våt.

Hempel Favourite Varnish

Fortsättning / Svenska

5. Vänta och slipa vid behov

Favourite > Favourite: +20 °C 6-48 h; +10 °C 12 h-4 dygn. Vid +20 °C beröringstorr efter 4 h, hårdtorr efter 5 h och sliptorr efter 24 h. Övermålningsintervallet betyder inte ensamt att ytan är sliptorr. Mattslipa om maximitiden överskrids.

6. Slutför och underhåll

Låt ytan härda före belastning enligt förpackningen; ingen allmän timtid till full användning anges. Underhåll före djupa skador. Verktygsrengöring: Thinner 811. Följ SDS och hantera lackindränkta trasor brandsäkert.

Tekniska uppgifter

Typ	1K-uretanalkydlack
Glans	Blank
Användning	Nytt och lackat trä ovanför vattenlinjen
Förtunning	Thinner 811
Skikt / sträckförmåga	30 µm torrt / 61 µm vått; 16 m²/l
Övermålningsintervall	+20 °C 6-48 h; +10 °C 12 h-4 dygn
Sliptorr +20 °C	24 h

Vanliga misstag och underhåll

Förväxla inte snabb beröringstorrhet med att ytan är klar för slipning eller användning. Avlägsna vax och fett före underhållslackering. För mycket förtunning minskar filmen, och en tjock engångsapplicering ersätter inte uppbyggnad i skikt.

Tillverkarens källa och rådgivning

Hempel Favourite Varnish 01250 - officiellt produktdatablad

Produktdatabladet laddades ned 24.10.2026. Filens version och kontrollsumma finns i paketets källregister. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Favourite Varnish

Work instructions / English

Varnish the boat’s wooden parts to a clear, glossy finish without mixing a two-component product. Hempel Favourite Varnish is a urethane alkyd varnish forming a flexible, durable finish on new and previously varnished wood. It suits indoor and outdoor use above the waterline. Coats on new wood and maintenance coats on sound existing varnish require different starting procedures.

1. Clean and dry

Degrease, sand and remove dust. Degrease teak. Wood moisture below 16 %. The PDS names Wood Impreg for new wood and suitable Sealer treatment for plywood. Sand, clean and dry sound, compatible existing varnish.

2. Build the coats

New surface: 1st coat thinned maximum 20 %, 2nd coat maximum 10 %, followed by 3 unthinned coats. Previously varnished, prepared surface: 3 unthinned coats. Thinner: Thinner 811.

3. Apply evenly

Stir well and use a brush or paint pad. If needed, thin full coats by no more than 5 % for application. Reference film 30 µm dry / 61 µm wet, 16 m²/l. Avoid excessively thick coats.

4. Keep the work dry

Surface at least 3 °C above the dew point and RH below 85 %. Avoid rain and moisture especially during the first 3-4 hours at +20 °C. Ensure ventilation and remove masking tape while wet.

Hempel Favourite Varnish

Continued / English

5. Wait and sand if necessary

Favourite > Favourite: +20 °C 6-48 h; +10 °C 12 h-4 days. At +20 °C touch dry after 4 h, hard dry after 5 h and sandable after 24 h. The recoating interval alone does not mean ready for sanding. Abrade if the maximum interval is exceeded.

6. Finish and maintain

Allow to cure before exposure according to the packaging; no general number of hours to full service is given. Maintain the surface before deep damage occurs. Clean tools with Thinner 811. Follow the SDS and handle varnish-soaked cloths safely against fire.

Technical information

Type	1K urethane alkyd varnish
Gloss	Glossy
Use	New and varnished wood above the waterline
Thinner	Thinner 811
Film / spreading rate	30 µm dry / 61 µm wet; 16 m²/l
Recoating interval	+20 °C 6-48 h; +10 °C 12 h-4 days
Sandable +20 °C	24 h

Common mistakes and maintenance

Do not confuse quick touch drying with readiness for sanding or service. Remove wax and grease before maintenance varnishing. Excess thinning reduces the film, and a single thick application does not replace building the coats.

Manufacturer source and advice

Hempel Favourite Varnish 01250 - official product data sheet

The product data sheet was downloaded on 24.10.2026. The file version and checksum are recorded in the package source register. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.