SUOMI / 1 | SVENSKA / 3 | ENGLISH / 5

Hempel Non-Slip Deck Coating 0,75L

Työohje / Suomi

Tee veneen kävelypinnasta pitävämpi valmiiksi rakeita sisältävällä kansimaalilla. Hempel Non-Slip Deck Coating on nopeasti kuivuva pintamaali lasikuitu-, puu- ja teräspinnoille vesilinjan yläpuolelle. Se sopii oikein pohjustetuille kansille ja muille soveltuville kulkualueille. Tasainen sekoitus ja levitys auttavat saamaan yhtenäisen karheuden koko käsiteltävälle alueelle.

1. Esikäsittele ja pohjusta

Poista rasva ja epäpuhtaudet. Hio ehjä yhteensopiva vanha pinnoite, poista irtonainen maali ja pöly sekä korjaa vauriot. Pohjusta paljaat alueet alustan mukaan. PDS nimeää edeltäviksi Light Primerin tai Primer Undercoatin.

2. Sekoita rakeet tasaisesti

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Tuote sisältää liukuesterakeet. Ohenne ja välineiden pesu Thinner 808; tarvittaessa ohennus enintään 5 %.

3. Levitä tasainen pintakerros

Käytä sivellintä, telaa tai maalaustyynyä. Viitekalvo 50 µm kuiva / 109 µm märkä, riittoisuus 9,2 m²/l. PDS ei määrää yleistä kerroslukua; noudata suunnitellun järjestelmän kerrosrakennetta. Vältä liian paksua kalvoa.

4. Huolehdi olosuhteista

Puhdas kuiva pinta vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella, RH alle 85 %. Ylläpidä ilmanvaihto kuivumisen aikana ja poista rajausnauha maalin ollessa märkää.

Hempel Non-Slip Deck Coating 0,75L

Työn jatko / Suomi

5. Odota ennen seuraavaa kerrosta

Non-Slip > Non-Slip: +20 °C 3-72 h; +10 °C 6 h-6 vrk. Kosketuskuiva +20 °C:ssa 2 h, +10 °C:ssa 4 h. Hiontakuiva +20 °C:ssa 3 h. Karhenna enimmäisajan ylittänyt pinta.

6. Ota käyttöön ja huolla

Täyden käyttöönottorasituksen aikaa ei ilmoiteta PDS:ssä yleisenä tuntimääränä. Anna pinnan kovettua pakkauksen ja järjestelmän mukaan. Älä vahaa. Poista bensiini-, öljy- ja asetoniroiskeet sopivalla veneshampoolla; noudata sävykohtaista SDS:ää.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Valmiiksi liukuesterakeita sisältävä kansimaali
Käyttö	Lasikuitu, puu ja teräs vesilinjan yläpuolella
Pohjamaalit	Light Primer / Primer Undercoat, alustan mukaan
Ohenne	Thinner 808, enintään 5 %
Kalvo / riittoisuus	50 µm kuiva / 109 µm märkä; 9,2 m²/l
Oma kerrosväli	+20 °C 3-72 h; +10 °C 6 h-6 vrk
Huoltorajoitus	Ei vahausta; liuotinroiskeet poistetaan

Tavalliset virheet ja huolto

Älä vahaa valmista liukuestepintaa tai jätä sille liuotinpitoisia lammikoita. Huollossa puhdista rakenne hellävaraisesti ja korjaa kuluneet kohdat alustan mukaan. Säilytä rakeiden tasainen jakautuminen sekoittamalla maali huolellisesti.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Hempel Non-Slip Deck Coating 0,75L 56251 - virallinen tuoteseloste

Tuoteseloste ladattu 24.10.2026. Paketin lähderekisterissä on tiedoston versio ja tarkistussumma. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Non-Slip Deck Coating 0,75L

Arbetsanvisning / Svenska

Ge båtens gångytor bättre grepp med en däcksfärg som redan innehåller halkskyddspartiklar. Hempel Non-Slip Deck Coating är en snabbtorkande täckfärg för glasfiber, trä och stål ovanför vattenlinjen. Den passar rätt grundmålade däck och andra lämpliga gångytor. Jämn omrörning och applicering ger en enhetlig struktur över hela ytan.

1. Förbehandla och grundmåla

Avlägsna fett och föroreningar. Slipa intakt, kompatibel gammal beläggning, avlägsna lös färg och damm och reparera skador. Grundmåla bara områden efter underlaget. PDS anger Light Primer eller Primer Undercoat som föregående skikt.

2. Fördela partiklarna jämnt

Rör om noggrant före användning. Produkten innehåller halkskyddspartiklar. Förtunning och verktygsrengöring: Thinner 808; vid behov högst 5 % förtunning.

3. Applicera ett jämnt täckskikt

Använd pensel, roller eller målningsdyna. Referensskikt 50 µm torrt / 109 µm vått, sträckförmåga 9,2 m²/l. PDS föreskriver inget generellt antal skikt; följ det planerade systemets skiktuppbyggnad. Undvik för tjockt skikt.

4. Säkerställ förhållandena

Ren, torr yta minst 3 °C över daggpunkten, RH under 85 %. Upprätthåll ventilation under torkningen och ta bort maskeringstejpen medan färgen är våt.

Hempel Non-Slip Deck Coating 0,75L

Fortsättning / Svenska

5. Vänta före nästa skikt

Non-Slip > Non-Slip: +20 °C 3-72 h; +10 °C 6 h-6 dygn. Beröringstorr vid +20 °C efter 2 h, vid +10 °C efter 4 h. Sliptorr vid +20 °C efter 3 h. Mattslipa om maximitiden överskrids.

6. Ta i bruk och underhåll

PDS anger ingen allmän tid i timmar till full belastning. Låt ytan härda enligt förpackningen och systemet. Vaxa inte. Avlägsna bensin-, olje- och acetonstänk med lämpligt båtschampo; följ kulörspecifikt SDS.

Tekniska uppgifter

Typ	Däcksfärg med färdigblandade halkskyddspartiklar
Användning	Glasfiber, trä och stål ovanför vattenlinjen
Grundfärger	Light Primer / Primer Undercoat, efter underlaget
Förtunning	Thinner 808, högst 5 %
Skikt / sträckförmåga	50 µm torrt / 109 µm vått; 9,2 m²/l
Övermålning med samma produkt	+20 °C 3-72 h; +10 °C 6 h-6 dygn
Underhållsbegränsning	Ingen vaxning; lösningsmedelsstänk avlägsnas

Vanliga misstag och underhåll

Vaxa inte den färdiga halkskyddsytan och lämna inte lösningsmedelshaltiga pölar på den. Vid underhåll rengörs strukturen varsamt och slitna partier repareras efter underlaget. Rör om färgen noggrant så att partiklarna förblir jämnt fördelade.

Tillverkarens källa och rådgivning

Hempel Non-Slip Deck Coating 0,75L 56251 - officiellt produktdatablad

Produktdatabladet laddades ned 24.10.2026. Filens version och kontrollsumma finns i paketets källregister. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Non-Slip Deck Coating 0,75L

Work instructions / English

Improve grip on the boat’s walking surfaces with a deck paint containing premixed anti-slip particles. Hempel Non-Slip Deck Coating is a fast-drying topcoat for fibreglass, wood and steel above the waterline. It suits correctly primed decks and other suitable walking areas. Uniform stirring and application help create even texture across the whole area.

1. Prepare and prime

Remove grease and contaminants. Sand sound, compatible existing coatings, remove loose paint and dust and repair damage. Prime bare areas to suit the substrate. The PDS specifies Light Primer or Primer Undercoat as preceding coats.

2. Distribute the particles evenly

Stir thoroughly before use. The product contains anti-slip particles. Thinning and tool cleaning: Thinner 808; thin by no more than 5 % if necessary.

3. Apply an even topcoat

Use a brush, roller or paint pad. Reference film 50 µm dry / 109 µm wet, spreading rate 9.2 m²/l. The PDS specifies no general coat count; follow the planned system’s coat build-up. Avoid an excessively thick film.

4. Ensure suitable conditions

Clean, dry surface at least 3 °C above the dew point, RH below 85 %. Maintain ventilation during drying and remove masking tape while the paint is wet.

Hempel Non-Slip Deck Coating 0,75L

Continued / English

5. Wait before the next coat

Non-Slip > Non-Slip: +20 °C 3-72 h; +10 °C 6 h-6 days. Touch dry after 2 h at +20 °C, 4 h at +10 °C. Sandable after 3 h at +20 °C. Abrade if the maximum interval is exceeded.

6. Put into service and maintain

The PDS gives no general number of hours to full service exposure. Allow the surface to cure according to the packaging and system. Do not wax. Remove petrol, oil and acetone splashes with a suitable boat shampoo; follow the colour-specific SDS.

Technical information

Type	Deck paint containing premixed anti-slip particles
Use	Fibreglass, wood and steel above the waterline
Primers	Light Primer / Primer Undercoat, to suit the substrate
Thinner	Thinner 808, maximum 5 %
Film / spreading rate	50 µm dry / 109 µm wet; 9.2 m²/l
Self-recoating interval	+20 °C 3-72 h; +10 °C 6 h-6 days
Maintenance restriction	No waxing; remove solvent splashes

Common mistakes and maintenance

Do not wax the finished anti-slip surface or leave solvent-containing pools on it. For maintenance, clean the texture gently and repair worn areas to suit the substrate. Stir the paint thoroughly to maintain even distribution of the particles.

Manufacturer source and advice

Hempel Non-Slip Deck Coating 0,75L 56251 - official product data sheet

The product data sheet was downloaded on 24.10.2026. The file version and checksum are recorded in the package source register. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.