Hempel Wax TecCel™ Venevaha 0,5L

Työohje / Suomi

Anna kiillotetulle veneen pinnalle korkea kiilto ja vettä hylkivä viimeistely. Hempel Wax TecCel on nestemäinen vaha gelcoat-, maali- ja lakkapinnoille. TecCel-tekniikka on suunniteltu pitkäkestoiseen suojaukseen ja helppoon puhdistettavuuteen. Levitys tehdään liinalla ja viimeistely käsin tai koneella, kun alusta on puhdas ja riittävästi kovettunut.

1. Valmistele pinta

Pese Pre-Cleanilla tai Boat Shampoolla. Palauta huonontuneen pinnan kiilto tarvittaessa Rubbing Liquidilla ja käytä ennen vahaa Custom Marine Polishia.

2. Rajaa käsiteltävä alue

Vahaa vain ehjää soveltuvaa pintaa. Odota uudella maali- tai lakkapinnalla vähintään 90 päivän kovettuminen. Jätä liukuestepinnat vahaamatta.

3. Ravista ja levitä

Älä työskentele auringonpaisteessa. Pinnan pitää olla puhdas ja kuiva sekä vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Ravista hyvin ja levitä pehmeällä kuivalla liinalla pieninä alueina.

Hempel Wax TecCel™ Venevaha 0,5L

Työn jatko / Suomi

4. Anna kuivahtaa ja kiillota

Odota 5-10 minuuttia. Kiillota puhtaalla pehmeällä liinalla tai koneella ja vaihda liinat säännöllisesti.

5. Säilytä ja jatkohoida

Suojaa pakkaus jäätymiseltä: PDS:n mukaan lämpötila ei saa laskea alle 0 °C kuljetuksessa tai säilytyksessä. Poista vaha Pre-Cleanilla ennen myöhempää maalausta ja noudata pakkauksen turvallisuusohjeita.

Tekniset tiedot

Tyyppi	TecCel-tekniikkaa hyödyntävä nestemäinen vaha
Alustat	Gelcoat, soveltuva maali ja lakka
Viimeistely	Käsin tai koneella
Odotus ennen kiillotusta	5-10 minuuttia
Tuore maalipinta	Vähintään 90 päivän kovettuminen
Kuljetus / säilytys	Ei alle 0 °C
Rajoitus	Ei liukuestepinnoille

Tavalliset virheet ja huolto

Älä sulje likaa tai vahajäämiä uuden käsittelyn alle. Älä käsittele liian tuoretta maalipintaa äläkä tee liukuestepinnasta liukasta. Kiillotus ja vahaus eivät korjaa irtoavaa pinnoitetta. Poista kaikki hoitoainejäämät ennen uudelleenmaalausta.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Hempel Wax TecCel™ Venevaha 0,5L 69034 - virallinen tuoteseloste

Tuoteseloste ladattu 24.10.2026. Paketin lähderekisterissä on tiedoston versio ja tarkistussumma. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Wax TecCel™ Venevaha 0,5L

Arbetsanvisning / Svenska

Ge båtens polerade yta hög glans och en vattenavvisande finish. Hempel Wax TecCel är ett flytande vax för gelcoat-, färg- och lackytor. TecCel-tekniken är avsedd för långvarigt skydd och enkel rengöring. Applicera med trasa och polera för hand eller med maskin när underlaget är rent och tillräckligt härdat.

1. Förbered ytan

Tvätta med Pre-Clean eller Boat Shampoo. Återställ vid behov glansen på en försämrad yta med Rubbing Liquid och använd Custom Marine Polish före vaxet.

2. Avgränsa behandlingsområdet

Vaxa endast en intakt, lämplig yta. Låt ny färg eller lack härda i minst 90 dagar. Lämna halkskyddsytor ovaxade.

3. Skaka och applicera

Arbeta inte i solsken. Ytan ska vara ren och torr och minst 3 °C över daggpunkten. Skaka väl och applicera med en mjuk, torr trasa på små områden.

Hempel Wax TecCel™ Venevaha 0,5L

Fortsättning / Svenska

4. Låt torka till och polera

Vänta 5-10 minuter. Polera med en ren, mjuk trasa eller maskin och byt trasor regelbundet.

5. Förvara och vårda vidare

Skydda förpackningen mot frost: enligt PDS får temperaturen inte understiga 0 °C under transport eller förvaring. Avlägsna vaxet med Pre-Clean före senare målning och följ förpackningens säkerhetsanvisningar.

Tekniska uppgifter

Typ	Flytande vax med TecCel-teknik
Underlag	Gelcoat, lämplig färg och lack
Polering	För hand eller med maskin
Väntetid före polering	5-10 minuter
Nymålad yta	Härdning i minst 90 dagar
Transport / förvaring	Inte under 0 °C
Begränsning	Inte för halkskyddsytor

Vanliga misstag och underhåll

Stäng inte in smuts eller vaxrester under en ny behandling. Behandla inte en alltför färsk färgyta och gör inte en halkskyddsyta hal. Polering och vaxning reparerar inte en beläggning som lossnar. Avlägsna alla vårdmedelsrester före ommålning.

Tillverkarens källa och rådgivning

Hempel Wax TecCel™ Venevaha 0,5L 69034 - officiellt produktdatablad

Produktdatabladet laddades ned 24.10.2026. Filens version och kontrollsumma finns i paketets källregister. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Wax TecCel™ Venevaha 0,5L

Work instructions / English

Give your boat's polished surface high gloss and a water-repellent finish. Hempel Wax TecCel is a liquid wax for gelcoat, painted and varnished surfaces. TecCel technology is designed for long-lasting protection and easy cleaning. Apply with a cloth and finish by hand or machine once the substrate is clean and sufficiently cured.

1. Prepare the surface

Wash with Pre-Clean or Boat Shampoo. Restore gloss to a deteriorated surface with Rubbing Liquid if necessary, and use Custom Marine Polish before waxing.

2. Define the treatment area

Wax only a sound, suitable surface. Allow new paint or varnish to cure for at least 90 days. Leave non-slip surfaces unwaxed.

3. Shake and apply

Do not work in sunshine. The surface must be clean and dry and at least 3 °C above the dew point. Shake well and apply with a soft, dry cloth in small areas.

Hempel Wax TecCel™ Venevaha 0,5L

Continued / English

4. Allow to dry briefly and polish

Wait 5-10 minutes. Polish with a clean soft cloth or machine and change cloths regularly.

5. Store and maintain

Protect the package from freezing: according to the PDS, the temperature must not fall below 0 °C during transport or storage. Remove wax with Pre-Clean before later painting and follow the package safety instructions.

Technical information

Type	Liquid wax using TecCel technology
Substrates	Gelcoat, suitable paint and varnish
Finishing	By hand or machine
Wait before polishing	5-10 minutes
Fresh paint	Curing for at least 90 days
Transport / storage	Not below 0 °C
Restriction	Not for non-slip surfaces

Common mistakes and maintenance

Do not seal dirt or wax residues under a new treatment. Do not treat paint that is too fresh or make a non-slip surface slippery. Polishing and waxing do not repair a peeling coating. Remove all care-product residues before repainting.

Manufacturer source and advice

Hempel Wax TecCel™ Venevaha 0,5L 69034 - official product data sheet

The product data sheet was downloaded on 24.10.2026. The file version and checksum are recorded in the package source register. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.