Hempel Wood Impreg

Työohje / Suomi

Kyllästä kuiva massiivipuu ennen yhteensopivaa lakka- tai maalijärjestelmää. Hempel Wood Impreg on kirkas alkydiöljy, joka tunkeutuu puuhun ja toimii esikäsittelynä vesilinjan yläpuolella. Se sopii sisä- ja ulkopuolisille soveltuville puuosille. Öljyn annetaan imeytyä, ylimäärä pyyhitään pois ja pinta jatkokäsitellään valitun järjestelmän mukaan.

1. Tarkista järjestelmä

Käytä soveltuvalle imevälle puulle vesilinjan yläpuolella ennen yhteensopivaa lakkaa tai maalia. Varmista seuraavan tuotteen hyväksymä esikäsittely; älä lisää alle öljyä esimerkiksi Sealer-järjestelmässä vastoin sen ohjetta.

2. Puhdista ja kuivaa

Poista rasva ja lika sekä pöly ja irtoaines. Puunkosteus alle 16 %. Ehjä lakka- tai maalikalvo ei ole imevän puun vastine.

3. Sekoita ja kyllästä

Sekoita hyvin. Levitä siveltimellä puun huokoisuuden mukaan 2-4 kerrosta märkänä märälle ja anna imeytyä. PDS:n teoreettinen riittoisuus 13 m²/l on viite; todellinen menekki riippuu imukyvystä.

4. Poista ylimäärä

Pyyhi nukkaamattomalla liinalla niin, ettei pinnalle muodostu kalvoa. Anna kuivua. Ohenne ja välineiden pesu Thinner 811; työmenetelmätaulukon enimmäisohennus 20 %, tarpeetonta ohennusta vältetään.

Hempel Wood Impreg

Työn jatko / Suomi

5. Odota jatkokäsittelyä

Kosketuskuiva +20 °C:ssa 6 h / +10 °C:ssa 12 h. Tarkka jatkomaalaus tehdään valitun lakan tai maalin ohjeella; kosketuskuivuus ei yksin ole yleinen ylimaalauslupa. Pinta vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella, RH alle 85 %.

6. Viimeistele ja käsittele jätteet

Levitä valittu yhteensopiva pintakäsittely. Noudata SDS:ää, varmista ilmanvaihto ja käsittele öljyiset liinat paloturvallisesti; älä jätä niitä myttyyn. Tuote ei ole lahonneen puun korjausmenetelmä.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Kirkas imeytyvä alkydiöljy esikäsittelyyn
Käyttö	Soveltuva puu ja massiivipuu vesilinjan yläpuolella
Puunkosteus	Alle 16 %
Levitys	2-4 käsittelyä märkänä märälle imukyvyn mukaan
Riittoisuus	Teoreettinen viite 13 m²/l; imukyky ratkaisee menekin
Ohenne / puhdistus	Thinner 811
Kosketuskuiva	+20 °C 6 h; +10 °C 12 h

Tavalliset virheet ja huolto

Älä jätä kiiltävää öljykalvoa puun pintaan tai käytä kyllästystä ehjän lakan päällä. Älä yhdistä öljyä 2K-järjestelmään ilman sen hyväksymää alustaohjetta. Huollossa selvitä ensin vanha pintakäsittely ja puun kunto.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Hempel Wood Impreg 02362 - virallinen tuoteseloste

Tuoteseloste ladattu 24.10.2026. Paketin lähderekisterissä on tiedoston versio ja tarkistussumma. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Wood Impreg

Arbetsanvisning / Svenska

Impregnera torrt massivt trä före ett kompatibelt lack- eller färgsystem. Hempel Wood Impreg är en klar alkydolja som tränger in i trä och fungerar som förbehandling ovanför vattenlinjen. Den passar lämpliga trädelar inne och ute. Låt oljan tränga in, torka bort överskott och fortsätt med det valda systemet.

1. Kontrollera systemet

Använd på lämpligt sugande trä ovanför vattenlinjen före kompatibel lack eller färg. Kontrollera att nästa produkt godkänner förbehandlingen; lägg inte olja under exempelvis ett Sealer-system i strid med dess anvisning.

2. Rengör och torka

Avlägsna fett, smuts, damm och löst material. Träfukthalt under 16 %. En intakt lack- eller färgfilm motsvarar inte sugande trä.

3. Rör om och impregnera

Rör om väl. Applicera 2-4 skikt vått i vått med pensel efter träets porositet och låt tränga in. PDS teoretiska sträckförmåga 13 m²/l är ett referensvärde; verklig åtgång beror på sugförmågan.

4. Avlägsna överskott

Torka med luddfri trasa så att ingen film bildas på ytan. Låt torka. Förtunning och verktygsrengöring: Thinner 811; metodtabellens maximala förtunning 20 %, undvik onödig förtunning.

Hempel Wood Impreg

Fortsättning / Svenska

5. Vänta före fortsatt behandling

Beröringstorr vid +20 °C efter 6 h / vid +10 °C efter 12 h. Exakt fortsatt målning följer vald lacks eller färgs anvisning; beröringstorrhet är inte ensam ett allmänt tillstånd att övermåla. Yta minst 3 °C över daggpunkten, RH under 85 %.

6. Slutbehandla och hantera avfall

Applicera vald kompatibel ytbehandling. Följ SDS, säkerställ ventilation och hantera oljiga trasor brandsäkert; lämna dem inte hopknycklade. Produkten reparerar inte ruttet trä.

Tekniska uppgifter

Typ	Klar inträngande alkydolja för förbehandling
Användning	Lämpligt trä och massivt trä ovanför vattenlinjen
Träfukthalt	Under 16 %
Applicering	2-4 behandlingar vått i vått efter sugförmåga
Sträckförmåga	Teoretiskt referensvärde 13 m²/l; sugförmågan avgör åtgången
Förtunning / rengöring	Thinner 811
Beröringstorr	+20 °C 6 h; +10 °C 12 h

Vanliga misstag och underhåll

Lämna inte en blank oljefilm på träet och använd inte impregneringen ovanpå intakt lack. Kombinera inte olja med ett 2K-system utan systemets godkända underlagsanvisning. Fastställ först gammal ytbehandling och träets skick vid underhåll.

Tillverkarens källa och rådgivning

Hempel Wood Impreg 02362 - officiellt produktdatablad

Produktdatabladet laddades ned 24.10.2026. Filens version och kontrollsumma finns i paketets källregister. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Wood Impreg

Work instructions / English

Impregnate dry solid wood before a compatible varnish or paint system. Hempel Wood Impreg is a clear alkyd oil that penetrates wood as a pretreatment above the waterline. It suits appropriate interior and exterior woodwork. Allow the oil to penetrate, wipe off excess and overcoat according to the chosen system.

1. Check the system

Use on suitable absorbent wood above the waterline before compatible varnish or paint. Check the next product’s approved pretreatment; do not put oil beneath a Sealer system, for example, contrary to its instructions.

2. Clean and dry

Remove grease, dirt, dust and loose material. Wood moisture below 16 %. A sound varnish or paint film is not equivalent to absorbent wood.

3. Stir and impregnate

Stir well. Apply 2-4 coats wet on wet by brush according to wood porosity and allow to penetrate. The PDS theoretical spreading rate of 13 m²/l is a reference; actual consumption depends on absorbency.

4. Remove excess

Wipe with a lint-free cloth so no surface film forms. Allow to dry. Thinning and tool cleaning: Thinner 811; maximum thinning in the application table 20 %, avoid unnecessary thinning.

Hempel Wood Impreg

Continued / English

5. Wait before overcoating

Touch dry after 6 h at +20 °C / 12 h at +10 °C. Follow the chosen varnish or paint instructions for the precise overcoating interval; touch dryness alone is not general permission to overcoat. Surface at least 3 °C above the dew point, RH below 85 %.

6. Finish and handle waste

Apply the chosen compatible finish. Follow the SDS, ensure ventilation and handle oily cloths safely against fire; do not leave them crumpled. The product is not a repair method for rotten wood.

Technical information

Type	Clear penetrating alkyd oil for pretreatment
Use	Suitable wood and solid wood above the waterline
Wood moisture	Below 16 %
Application	2-4 treatments wet on wet according to absorbency
Spreading rate	Theoretical reference 13 m²/l; absorbency determines consumption
Thinner / cleaning	Thinner 811
Touch dry	+20 °C 6 h; +10 °C 12 h

Common mistakes and maintenance

Do not leave a glossy oil film on the wood or apply impregnation over sound varnish. Do not combine oil with a 2K system without that system’s approved substrate instructions. For maintenance, establish the existing finish and wood condition first.

Manufacturer source and advice

Hempel Wood Impreg 02362 - official product data sheet

The product data sheet was downloaded on 24.10.2026. The file version and checksum are recorded in the package source register. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.