HS Kiinanpuuöljy 500ml

HS Kiinanpuuöljy on tungöljy puun perinteiseen öljykäsittelyyn sisällä ja ulkona. Se syventää puun sävyä ja antaa imeytyvän öljypinnan. Levitä ohuesti, poista ylimäärä ja varaa kuivumiseen aikaa: olosuhteista riippuen kuivuminen voi kestää päivistä jopa kolmeen viikkoon. Käyttö poikkeaa nopeammin kuivuvista veneöljyistä ja lakoista.

1. Valmistele imevä puu

Poista sulkeva vanha lakka ja puhdista. Hionta P180-320; ei vahatulle pinnalle.

2. Sekoita ja kokeile

Sekoita tai ravista. Tee koepala värin tummumisen arvioimiseksi.

3. Levitä käsin

Yli +8 °C. Liina, sieni tai sivellin; ei ruiskutusta.

venemaalit.fi

HS Kiinanpuuöljy 500ml - työn jatko

4. Pyyhi ylimäärä

Kaikki ylimäärä pois noin 30 min kuluttua. Tarvittaessa lisäkäsittelyjä imukyvyn mukaan, valmistajan kuvauksessa enintään neljä.

5. Anna kuivua pitkään

Kuivuminen useita päiviä, olosuhteista riippuen jopa 3 viikkoa. Öljyiset liinat voivat syttyä itsestään. Älä kasaa niitä myttyyn; käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Huolehdi ilmanvaihdosta myös kuivumisen aikana.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Tungöljy / kiinanpuuöljy
Käyttö	Puu sisällä ja ulkona
Lämpötila	Yli +8 °C
Ylimäärä pois	Noin 30 min
Kuivuminen	Päivistä jopa 3 viikkoon
Rajoitukset	Ei ruiskutukseen eikä vahatulle pinnalle

Tavalliset virheet ja huolto

Älä kopioi Rustins Tung Oilin sisäkäyttörajausta tähän eri valmistajan tuotteeseen tai lupaa nopeaa tuntikuivumista.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuotesivu - REST-HS-KIINANPUUOLJY-500ML

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi