HS Kovaöljy sisälle

HS Kovaöljy on sisäpuun öljykäsittely kovassa käytössä oleville tasoille, kalusteille, puulattioille ja portaille. Se syventää puun sävyä ja säilyttää puumaisen tuntuman. Levitä ohuelti, anna imeytyä ja poista ylimäärä huolellisesti. Tuote on sisäkäyttöön; ulkopinnoille valitaan erikseen sopiva öljy.

1. Hio ja puhdista

Tasainen hionta P180-320. Pinnan tulee olla kuiva, pölytön ja rasvaton.

2. Tee koepala

Tarkista sävyn syveneminen samalle puulle. Käytä vain sisäpuupintaan.

3. Levitä ja imeytä

Levitä ohuelti; anna imeytyä nykyohjeen mukaan noin 10-20 min.

venemaalit.fi

HS Kovaöljy sisälle - työn jatko

4. Pyyhi täysin tasaiseksi

Poista kaikki ylimäärä ja hiero tarvittaessa uudelleen. Suositeltu toinen käsittely rasitetulle pinnalle, kun edellinen on kuiva; tarkka tauko oman pakkauksen ohjeesta.

5. Kuivata tuulettaen

Huolehdi ilmanvaihdosta ja vältä kovaa kuormitusta ensimmäisinä päivinä. Öljyiset liinat voivat syttyä itsestään. Älä kasaa niitä myttyyn; käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Huolehdi ilmanvaihdosta myös kuivumisen aikana.

Tekniset tiedot

Käyttö	Rasitetut sisäpuupinnat
Pohja	Pellavaöljyvernissa ja pähkinäöljy
Hionta	P180-320
Imeytys ennen pyyhintää	Noin 10-20 min
Käsittelyt	Toinen käsittely suositeltu kovassa rasituksessa

Tavalliset virheet ja huolto

Älä jätä kiiltäviä imeytymättömiä kohtia. Älä käytä sisäöljyä ulkoöljyn korvikkeena.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuotesivu - REST-HS-KOVAOLJY-SISALLE

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi