HS Kovavahaöljy

HS Kovavahaöljy yhdistää puuöljyn ja vahan sisätilojen puupintojen käsittelyyn. Se sopii esimerkiksi kalusteisiin, puulattioihin, korkkiin ja OSB-levyyn. Ohut levitys ja imeytymättömän öljyn poistaminen antavat tasaisen pinnan. Puunsävy syvenee käsittelyssä, joten kokeile vaikutusta ensin huomaamattomaan kohtaan tai koepalaan.

1. Valmistele

Puhdista ja hio sisäpuu noin P320, poista pöly ja rasva.

2. Sekoita

Sekoita huolellisesti; työskentele vähintään +10 °C:ssa.

3. Levitä ja pyyhi

Ohut kerros siveltimellä tai lyhytnukkaisella telalla. Kaikki ylimäärä pois 5-10 min kuluttua.

venemaalit.fi

HS Kovavahaöljy - työn jatko

4. Tee tarvittavat käsittelyt

2-4 imukyvyn mukaan. Pölykuiva 6-8 h; uusi käsittely noin 12 h. Huonekalujen asettaminen aikaisintaan noin 3 vrk.

5. Huolla ja käsittele liinat

Puhdista ennen huoltoöljyämistä. Öljyiset liinat voivat syttyä itsestään. Älä kasaa niitä myttyyn; käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Huolehdi ilmanvaihdosta myös kuivumisen aikana.

Tekniset tiedot

Käyttö	Puu, korkki ja OSB sisällä
Kerrokset	2-4 imukyvyn mukaan
Ylimäärä pois	5-10 min
Pölykuiva / jatko	6-8 h / noin 12 h
Lämpötila	Vähintään +10 °C

Tavalliset virheet ja huolto

Älä jätä ylimääräistä öljyä pintaan tai käytä ulkona. Paksu kerros voi jäädä tahmeaksi.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuotesivu - REST-HS-KOVAVAHAOLJY

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi