LeT Gelomat

Säädä Le Tonkinois -lakkapinnan kiiltoa Gelomat-himmennysaineella. Se sekoitetaan vain viimeiseen lakkakerrokseen, joten suojaava lakkarakenne tehdään ensin normaalisti. Sekoitussuhde ratkaisee, tuleeko pinnasta matta, satiininhimmeä vai puolikiiltävä. Tee koepala ja käytä samaa mitattua suhdetta koko viimeisteltävällä alueella.

1. Tee lakkarakenne

Pohjusta ja lakkaa käyttökohteen mukaisesti. Gelomat on vain viimeisen kerroksen lisäaine.

2. Valitse kiilto

Gelomat : lakka = matta 1:1, satiininhimmeä 1:2 tai puolikiiltävä 1:3 valmistajan 18.8.2026 ohjeessa.

3. Mittaa ja sekoita

Annostele erilliseen työastiaan aina sama suhde ja sekoita täysin tasaiseksi. Älä lisää ainetta arvioimatta koko lakkapurkkiin.

venemaalit.fi

LeT Gelomat - työn jatko

4. Tee koepala

Levitä samaan puuhun ja tarkista kiilto kuivuneena ennen varsinaista viimeistelyä.

5. Viimeistele ja kuivata

Levitä vain viimeinen kerros seoksella. Noudata valitun lakan kuivumis-, suojaus- ja ilmanvaihto-ohjeita. Kirjaa sekoitussuhde huoltoa varten.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Lakkojen himmennysaine
Käyttövaihe	Vain viimeinen lakkakerros
Matta, Gelomat : lakka	1:1
Satiininhimmeä	1:2
Puolikiiltävä	1:3
Kuivuminen	Himmennettävän lakan mukaan

Tavalliset virheet ja huolto

Älä käytä yksin lakkana tai lisää kaikkiin pohjakerroksiin. Eri annostelu työerien välillä tekee kiillosta epätasaisen. Tarkista oman pakkauksen ohje ennen sekoittamista.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (18.8.2026, englanniksi, PDF) - LET-GELOMAT

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi