LeT Marine N° 1 Venelakka

Marine N°1 on Le Tonkinois'n korkeakiiltoinen öljypohjainen venelakka puupinnoille sisällä ja ulkona. Se sopii erityisesti veneen sää- ja UV-rasitukseen joutuvien puuosien lakkaukseen vesilinjan yläpuolella. Tee suoja useilla ohuilla kerroksilla, pohjusta imevä puu Bio Impressionilla ja anna kerrosten kuivua rauhassa.

1. Puhdista ja hio

Poista irtoava vanha pinnoite, lika ja rasva. Hio puu; ohjekarkeus 180-240. Puun kosteus enintään 15 %.

2. Pohjusta

Käytä Bio Impressionia. Hyvin imevälle paljaalle puulle tai vanerille märkää märälle imukyvyn mukaan. Anna pohjustuksen kuivua 1-2 päivää kyllästysasteen mukaan.

3. Rakenna lakkapinta

Sekoita ja levitä ohuelti vähintään +12 °C:ssa. Ulkona 6-10 kerrosta, sisällä määrää voidaan puolittaa rasituksen mukaan. Sivellintyössä ei ohenneta; ruiskutuksessa tarvittaessa enintään 10 % LeT Ohennetta.

venemaalit.fi

LeT Marine N° 1 Venelakka - työn jatko

4. Kuivata kerrosten välissä

+20 °C:ssa pintakuiva noin 5-8 h. Odota vähintään noin 24 h ennen seuraavaa kerrosta; vain yksi kerros päivässä. Jos tahmea, odota pidempään.

5. Viimeistele ja suojaa

Gelomat haluttaessa vain viimeiseen kerrokseen. Kuormita aluksi varoen. Huolehdi ilmanvaihdosta ja noudata pakkauksen suojausohjeita. Öljyiset liinat voivat kuumentua ja syttyä itsestään: älä jätä niitä myttyyn, vaan käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaan.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Korkeakiiltoinen öljypohjainen venelakka
Ulkokerrokset	6-10 ohutta kerrosta rasituksen mukaan
Riittoisuus	Noin 20 m²/l/kerros
Kuivuminen +20 °C	Noin 5-8 h; kerrosväli vähintään noin 24 h
Vähimmäislämpötila	+12 °C
Paljaan puun pohjustus	Bio Impression; kyllästyksen jälkeen kuivuminen 1-2 vrk

Tavalliset virheet ja huolto

Älä sekoita pintakuivuutta jatkolakkausvalmiuteen. Älä jätä imevää puuta epätasaisesti pohjustetuksi tai ohenna sivellinlakkaa automaattisesti.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (18.8.2026, englanniksi, PDF) - LET-MARINE-N1

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi