LeT Öljypetsi 250ml

Le Tonkinois Öljypetsi sävyttää puun läpikuultavasti ja jättää syyt näkyviin. Se soveltuu sisä- ja ulkopuolisten puupintojen käsittelyyn; sävy testataan aina koepalaan. Ulkona tai kovassa kulutuksessa viimeistelyyn käytetään Le Tonkinois Öljylakkaa tai Marine N°1:tä käyttökohteen mukaan. Levitä tasaisesti ja poista ylimääräinen petsi.

1. Puhdista ja hio

Valmistele imevä puupinta tasaiseksi. Poista rasva ja pöly. Puun kosteus enintään 15 %.

2. Sekoita ja kokeile sävy

Tuote on käyttövalmis, ei normaalia ohennusta. Tee koepala samalle puulle ja tarkista myös lakatun pinnan sävy.

3. Levitä tasaisesti

Sivellin tai liina; vähintään +12 °C. Levitä tasaisesti ja tasaa puunsyiden suuntaan lyhyen imeytymisen jälkeen.

venemaalit.fi

LeT Öljypetsi 250ml - työn jatko

4. Poista ylimäärä ja kuivata

Pyyhi imeytymätön petsi nukkaamattomalla liinalla. +20 °C:ssa pintakuiva noin 6-8 h; odota noin 12 h ennen jatkokäsittelyä.

5. Viimeistele käyttökohteen mukaan

Ulkona ja kulutuksessa Öljylakka tai Marine N°1 niiden järjestelmäohjeella. Huolehdi ilmanvaihdosta ja noudata pakkauksen suojausohjeita. Öljyiset liinat voivat kuumentua ja syttyä itsestään: älä jätä niitä myttyyn, vaan käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaan.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Läpikuultava öljypetsi
Käyttö	Puu sisällä ja ulkona
Kulutus	35-50 ml/m²/kerros; imevä puu enemmän
Kuivuminen +20 °C	Noin 6-8 h; jatkokäsittely noin 12 h
Vähimmäislämpötila	+12 °C
Ulkopinnan jatkosuoja	Öljylakka tai Marine N°1 käyttökohteen mukaan

Tavalliset virheet ja huolto

Älä luota sävykarttaan ilman koepalaa tai jätä imeytymätöntä petsiä paksuksi kalvoksi. Suunnittele ulkopinnan lakkasuoja jo ennen petsausta.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (18.8.2026, englanniksi, PDF) - LET-OIL-STAIN

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi