MASTON GELCOAT FILLER 100g

Maston Gelcoat Filler on polyesteripohjainen kitti gelcoat-pinnan pieniin naarmuihin, lohkeamiin ja kulumiin. Se levitetään ohuina kerroksina ja viimeistellään hiomalla sekä tarvittaessa kiillottamalla. Sekoita pohja ja kovete tarkasti painon mukaan. Tuote sopii pintakorjaukseen; rakenteelliset laminaattivauriot käsitellään erikseen.

1. Rajaa pintavaurio

Tarkista että kyse on gelcoat-kerroksen pienestä vauriosta. Ei laminaatin rakenteellisen vaurion peittämiseen tai vahvistamattomaan jatkuvaan upotukseen.

2. Puhdista ja muotoile

Rasvanpoista ja avaa vaurio ehjään pintaan. Viistä reunat valmistajan V-muotoisen korjausohjeen mukaan.

3. Sekoita painon mukaan

Pohja : kovete = 100:2 g. Sekoita tasaiseksi, älä lisää liikaa kovetetta. Käyttöaika noin 6-7 min / +23 °C.

venemaalit.fi

MASTON GELCOAT FILLER 100g - työn jatko

4. Levitä ohuesti

Enintään 1 mm/kerros. Vähimmäislämpötila +10 °C. Anna kovettua ja hio ennen seuraavaa kerrosta.

5. Hio ja viimeistele

Noin 4 h / +20 °C kovettumisen jälkeen: yleishionta P240-800, viimeistely P800-1200 ja tarvittaessa kiillotus. Ei suoraan reaktiivisille pohjille tai ohjeessa kielletyille muoveille.

Tekniset tiedot

Tyyppi	2K-polyesterikitti gelcoat-pintakorjaukseen
Sekoitus	100:2 painon mukaan
Käyttöaika	6-7 min / +23 °C
Kerros	Enintään 1 mm
Kovettuminen	Noin 4 h / +20 °C
Vähimmäislämpötila	+10 °C

Tavalliset virheet ja huolto

Älä sekoita Marine Epoksikitin 2:1-suhteeseen tai oleta pienen pintakorjauksen vahvistavan laminaattia.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuotesivu - REST-MASTON-GELCOAT-FILLER-100G

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi