# MASTON Marine Epoksikitti 300g

Maston Marine Epoksikitti on lasikuidulla vahvistettu kaksikomponenttinen kitti veneen korjauksiin ja liimauksiin. Se soveltuu laminaatille, puulle, teräkselle ja alumiinille sekä valmistajan mukaan vesilinjan ylä- ja alapuolelle. Sekoita komponentit täsmällisesti ja levitä enintään 5 mm kerros kerrallaan asianmukaisesti valmistellulle alustalle.

### 1. Puhdista ja hio

Rasvanpoista, poista heikko vanha maali ja hio P40-280. Viistä reunat ja puhdista uudelleen.

### 2. Pohjusta tarvittaessa

Teräs, osmoosikohdat ja mikrohuokoset valmistajan kokonaisjärjestelmän mukaan ennen täyttöä.

### 3. Sekoita tarkasti

A:B 2:1 tilavuudessa tai 100:50 painossa. Sekoita tasaväriseksi; työaika noin 50 min / +20 °C.

venemaalit.fi

# MASTON Marine Epoksikitti 300g - työn jatko

### 4. Levitä

Enintään 5 mm kerros kerrallaan. Ei alle +10 °C:n kovetusolosuhteisiin.

### 5. Koveta ja viimeistele

Kovettuminen noin 16 h / +20 °C. Hio kovettunut pinta, poista pöly ja jatka valitun pinnoitusjärjestelmän mukaan. Noudata molempien komponenttien turvallisuusohjeita.

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Tyyppi | Lasikuituvahvistettu 2K-epoksikitti |
| Alustat | Laminaatti, puu, teräs ja alumiini |
| Sekoitus A:B | 2:1 ml tai 100:50 g |
| Käyttöaika | Noin 50 min / +20 °C |
| Enimmäiskerros | 5 mm |
| Kovettuminen | Noin 16 h / +20 °C; ei alle +10 °C |

## Tavalliset virheet ja huolto

Älä sekoita Gelcoat Fillerin kovetussuhteella. Älä yritä nopeuttaa kylmässä kovettumista lisäämällä kovetetta.

## Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuotesivu - REST-MASTON-MARINE-EPOKSIKITTI-300G

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi