Maston Puukitti 400g

Maston Puukitti on kaksikomponenttinen kemiallinen puu puun ja puupohjaisten levyjen paikkaamiseen sekä tasoittamiseen. Se soveltuu esimerkiksi vanerille, OSB:lle ja lastulevylle valmistajan esikäsittelyohjeella. Sekoita oman pakkauksen painosuhteen mukaan ja tee ohuita kerroksia. Kovettunut paikka hiotaan ja viimeistellään yhteensopivalla maalilla.

1. Valmistele

Kuiva ja puhdas alusta, hionta ja rasvanpoisto. Öljyiselle tai vaikeasti tarttuvalle puulle valmistajan vaatima eristys tai puhdistus.

2. Mittaa komponentit

Tuotekortissa 100 osaa kittiä + 2 osaa kovetetta. Noudata oman pakkauksen mittaustapaa, älä sovella Marine Epoksikitin 2:1-suhdetta.

3. Sekoita ja levitä

Sekoita tasaväriseksi. Työaika noin 5-6 min / +20 °C. Levitä useita ohuita kerroksia, kuivata välissä; kokonaispaksuus enintään 5 mm.

venemaalit.fi

Maston Puukitti 400g - työn jatko

4. Koveta ja hio

Kuivuminen noin 30-45 min / +20 °C. Hio P80-120, viimeistele P120-240 ja poista pöly.

5. Maalaa

Valmistaja sallii yhteensopivat epoksi-, akryyli- ja PU-maalit. Noudata valitun kokonaisuuden ohjeita ja 2K-tuotteen suojausta.

Tekniset tiedot

Tyyppi	2K-puukitti / kemiallinen puu
Sekoitus	100 osaa kittiä + 2 osaa kovetetta; oman pakkauksen mittaustapa
Työaika +20 °C	Noin 5-6 min
Kuivuminen +20 °C	Noin 30-45 min
Kokonaispaksuus	Enintään 5 mm
Hionta	P80-120, viimeistely P120-240

Tavalliset virheet ja huolto

Älä lisää kovetetta arvaamalla tai käytä liikkuvan sauman korjaukseen. Oman pakkauksen sekoitussuhde on varmistettava ennen työtä.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuotekortti (PDF) - REST-MASTON-PUUKITTI-400G

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi