# MASTON Spraymaali Zero Pohjamaali Harmaa 400ml

Maston Zero harmaa pohjamaali on vesiohenteinen spraypohjamaali soveltuvien pintojen pohjustukseen sisällä ja ulkona. Se ei ole veneen vedenalainen epoksipohjamaali. Puhdista ja kokeile alusta, ravista pullo huolellisesti ja suihkuta ohuita kerroksia. Anna pohjamaalin kuivua ennen tarvittavaa hiontaa ja yhteensopivaa pintamaalia.

### 1. Puhdista ja kokeile

Poista lika, rasva ja heikko pinnoite. Karhenna tarvittaessa, poista pöly ja kokeile materiaalin kesto.

### 2. Pohjusta ja suojaa

Valitse materiaalin mukainen pohjustus; muoveille valmistajan vaatima muovipohja. Suojaa ympäristö ja huolehdi ruiskutustyön ilmanvaihdosta.

### 3. Ravista

Ravista pulloa ylösalaisin noin 3 min. Tarkista suihku koealueelle.

venemaalit.fi

# MASTON Spraymaali Zero Pohjamaali Harmaa 400ml - työn jatko

### 4. Ruiskuta ohuelti

Noin 15 cm etäisyydeltä. Vähintään 5 min kerrosten välissä; puhdista suuttimen tippa joka vapautuksen jälkeen.

### 5. Kuivata ja viimeistele

Kosketuskuiva noin 90 min, kuiva 48 h, täysin kuiva 8 vrk valmistajan viiteoloissa. Pohjamaalin hiottavuus noin 12 h. Varmista pinta ennen jatkokäsittelyä ja noudata pakkausohjetta.

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Tyyppi | Vesiohenteinen spraypohjamaali |
| Sävy / koko | Harmaa / 400 ml |
| Ravistus / etäisyys | Noin 3 min / 15 cm |
| Kerrosväli | Vähintään noin 5 min |
| Hiottavuus | Noin 12 h |
| Kuivumisviitteet | Kosketuskuiva 90 min, kuiva 48 h, täysin kuiva 8 vrk |

## Tavalliset virheet ja huolto

Anna pohjamaalin kuivua ennen hiontaa ja pintamaalausta. Varmista pintamaalin yhteensopivuus; yleisspraypohja ei korvaa vedenalaisen pinnan epoksijärjestelmää.

## Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste / järjestelmäohje (PDF) - REST-MASTON-SPRAYMAALI-ZERO-POHJAMAALI-HARMAA-400ML

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi