SiOO:X2 Terassisuoja 2/2 5 litraa

SiOO:X Surface Protection viimeistelee Wood Protectionilla käsitellyn terassipinnan. Se on kaksivaiheisen järjestelmän toinen osa ja levitetään ohuena, tasaisena kerroksena. Viiden litran pakkauksen riittoisuus on valmistajan mukaan noin 40 m² alustan ja levitystavan mukaan. Tuote hankitaan Wood Protectionin lisäksi.

1. Tarkista pohjakäsittely

Varmista, että pinta on käsitelty oikean terassijärjestelmän Wood Protectionilla. Uudessa järjestelmässä Surface Protection on vaihe 2/2.

2. Odota kuivuminen

Wood Protectionin levityksestä tulee kulua vähintään 4 tuntia. Jatka vasta, kun pinta on kuiva ja puhdas.

3. Suojaa ja kokeile

Suojaa käsittelyn ulkopuolelle jäävät pinnat ja tee koepinta. Noudata pakkauksen suojausohjeita.

4. Valitse sää

Työskentele varjossa kuivalla säällä. Vältä suoraa paahtavaa aurinkoa ja sadetta levityksen ja kuivumisen aikana.

venemaalit.fi

SiOO:X2 Terassisuoja 2/2 5 litraa - työn jatko

5. Valmistele aine

Sekoita tuote pakkauksen ohjeen mukaan. Käytä puhdasta, tarkoitukseen sopivaa levitysvälinettä.

6. Levitä ohuelti

Levitä yksi ohut ja tasainen kerros. Työstä aine pintaan ja vältä lammikoita tai tarpeettoman paksuja kohtia.

7. Anna kuivua rauhassa

Suojaa pinta sateelta ja vältä rasitusta kuivumisen aikana. Noudata myyntipakkauksen käyttöönotto- ja sääohjetta.

8. Huolla järjestelmä

Puhdista pinta tarvittaessa Re-Washilla. Ensimmäinen Re-Coat tehdään nykyisessä terassijärjestelmässä 12-18 kuukauden kuluttua alkuperäisestä käsittelystä.

Tekniset tiedot

Pakkaus	5 l
Järjestelmän osa	2/2, Wood Protectionin jälkeen
Levitys	Yksi ohut ja tasainen kerros
Riittoisuus	Noin 8 m²/l; alusta vaikuttaa
Ensimmäinen Re-Coat	12-18 kk alkuperäisestä käsittelystä

Valmistajan lähde

SiOO:X surface-protection - valmistajan tuotesivu

Venemaalit.fi:n suomenkielinen työohje valmistajan verkkoaineiston pohjalta. Noudata myös oman myyntipakkauksen käyttö- ja turvallisuusohjeita. Tämä työohje ei ole käyttöturvallisuustiedote.

venemaalit.fi