Spinnaker Eggshell Cabin 1L

Spinnaker Eggshell Cabin on himmeä yksikomponenttinen lakka veneen sisäpuolisille puupinnoille. Se vähentää kiiltävän lakan heijastuksia ja jättää puun sävyn sekä syyt näkyviin. Tiksotrooppinen koostumus helpottaa hallittua levitystä. COD-ominaisuus sallii jatkolakkauksen ilman välihiontaa vain valmistajan aikaikkunassa puhtaalle, kuivuneelle pinnalle.

1. Valitse sisäpinta

Käytä veneen sisäpuolisiin puuosiin. Uuden huokoisen puun valmistajaohjeessa kolme kerrosta.

2. Puhdista ja kokeile

Puhdista, rasvanpoista ja hio tarvittaessa. Varmista vanhan lakan yhteensopivuus koepalalla.

3. Sekoita ja levitä

Sekoita tasaiseksi ja levitä ohuelti. Ohenne White Spirit; lisäysmäärä oman pakkauksen levitysohjeen mukaan.

venemaalit.fi

Spinnaker Eggshell Cabin 1L - työn jatko

4. Noudata COD-jatkoikkunaa

Valmistajan luettelossa kerrosväli noin 24 h +20 °C:ssa. Uusi kerros kuivalle ja puhtaalle pinnalle; enimmäisikkuna ilman hiontaa 48 h kesällä / 72 h talvikaudella. Ylittyessä karhenna.

5. Kuivata ja ota käyttöön

Tarkista oman pakkauksen kuivumisohje. Älä kuormita pintakuivaa lakkaa vielä kovasti. Huolehdi sisätilan ilmanvaihdosta ja lue turvallisuusohjeet.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Himmeä 1K-sisälakka, tiksotrooppinen
Käyttö	Veneen sisäpuoliset puupinnat
Riittoisuus	Valmistajan sivulla noin 15-16 m²/l/kerros
Uusi huokoinen puu	Valmistajan esimerkki 3 kerrosta
Ohenne	White Spirit / mineraalitärpätti
Kerrosväli +20 °C	Valmistajan luettelossa noin 24 h

Tavalliset virheet ja huolto

Älä muuta sisälakkaa ulkolakaksi toisen mattatuotteen ohjeella. COD-ikkuna ei koske märkää, likaista tai yhteensopimatonta alustaa.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuotesivu - REST-SPINNAKER-EGGSHELL-CABIN-1L

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi