Spinnaker Polyurethane 1L

Spinnaker Polyurethane on kiiltävä yksikomponenttinen polyuretaanilakka veneen puuosille vesilinjan yläpuolella. Se muodostaa Standard-lakkaa kovemman ja hankausta kestävän pinnan esimerkiksi kaiteisiin, listoihin ja maston yksityiskohtiin. Tuote ei tarvitse erillistä kovetetta. Käytä ohuita kerroksia ja tarkista vanhan lakan yhteensopivuus ennen huoltokäsittelyä.

1. Valmistele

Puhdista ja hio kuiva puu tai ehjä yhteensopiva vanha lakkapinta. Poista heikko lakka.

2. Tunnista oikea tuote

Yksikomponenttinen Polyurethane: ei lisättävää kovetetta. Älä käytä Polyurethane 2:n sekoitusohjetta.

3. Levitä ohuelti

Käytä sivellintä, telaa tai tuotteen sallimaa ruiskumenetelmää. Ohennus White Spiritillä oman pakkaus- ja levitysohjeen mukaan.

venemaalit.fi

Spinnaker Polyurethane 1L - työn jatko

4. Kuivata ja jatka

Valmistajan tuoteluettelossa kerrosväli noin 16-24 h +20 °C:ssa. Varmista oman pakkauksen ohje. Hio vain riittävän kuivaa pintaa ja poista pöly.

5. Koveta ja huolla

Suojaa pinta kosteudelta sekä epäpuhtauksilta. Viileän sään maininta ei tarkoita pakkasessa lakkaamista. Huolehdi ilmanvaihdosta ja pakkauksen mukaisesta suojauksesta.

Tekniset tiedot

Tyyppi	1K-polyuretaanilakka, kiiltävä
Käyttö	Sisällä ja ulkona vesilinjan yläpuolella
Riittoisuus	Noin 15-18 m²/l/kerros
Kovete	Ei erillistä lisättävää kovetetta
Ohenne	White Spirit / mineraalitärpätti
Kerrosväli +20 °C	Noin 16-24 h, oman pakkauksen ohje huomioitava

Tavalliset virheet ja huolto

Älä sekoita yksikomponenttista tuotetta Polyurethane 2 -lakkaan. Älä käytä yleistä talvikäyttöväitettä työskentelylämpötilan korvikkeena.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuotesivu - REST-SPINNAKER-POLYURETHANE-1L

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi